

12

# **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 88810163.1

22 Anmeldetag: 16.03.88

81 Int. Cl. 4: **C 07 C 97/10**  
**C 07 C 149/42,**  
**C 07 C 147/12,**  
**C 07 D 295/10,**  
**C 07 C 103/44,**  
**C 07 D 295/12, C 08 F 2/50,**  
**G 03 F 7/00**

30 Priorität: 26.03.87 CH 1152/87

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 28.09.88 Patentblatt 88/39

64 Benannte Vertragsstaaten:  
 AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: CIBA-GEIGY AG  
 Klybeckstrasse 141  
 CH-4002 Basel (CH)

72 Erfinder: Desobry, Vincent, Dr.  
 Route du Confin 50  
 CH-1723 Marly (CH)

Dietiker, Kurt, Dr.  
 Av. Jean-Marie Musy 6  
 CH-1700 Fribourg (CH)

Hüster, Rinaldo, Dr.  
 Route du Confin 52  
 CH-1723 Marly (CH)

Rutsch, Werner, Dr.  
 Av. Jean-Marie Musy 6  
 CH-1700 Fribourg (CH)


Rembold, Manfred, Dr.  
 Im Aeschfeld 21  
 CH-4147 Aesch (CH)

Sitek, Franciszek, Dr.  
 Grossmattweg 11  
 CH-4106 Therwil (CH)

Patentanspruch für folgenden Vertragsstaat: ES

54 Neue alpha-Aminoacetophenone als Photoinitiatoren.

57 Verbindungen der Formel I, II, III und IIIa



worin Ar<sup>1</sup> einen unsubstituierten oder substituierten aromatischen Rest bedeutet und mindestens einer der Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> eine Alkenyl-, Cycloalkenyl- oder Arylmethylgruppe bedeutet, sind wirkungsvolle Photoinitiatoren für die Photopolymerisation ungesättigter Verbindungen. Sie eignen sich insbesondere zur Photohärtung pigmentierter Systeme.

## Beschreibung

Neue  $\alpha$ -Aminoacetophenone als Photoinitiatoren





5 Die Erfindung betrifft neue Derivate des  $\alpha$ -Aminoacetophenons, die durch eine Allyl- oder Aralkylgruppe in  $\alpha$ -Stellung gekennzeichnet sind, sowie ihre Verwendung als Photoinitiatoren für die Photopolymerisation von ethylenisch ungesättigten Verbindungen, insbesondere für die Photohärtung von pigmentierten Systemen, wie Druckfarben oder Welsslack.

10 Derivate des  $\alpha$ -Aminoacetophenons sind aus der EP-A-3002 als Photoinitiatoren für ethylenisch ungesättigte Verbindungen bekannt. Besitzen diese Verbindungen in 4-Stellung des Phenylrestes einen Schwefel oder Sauerstoff enthaltenden Substituenten, so sind die Verbindungen besonders geeignet als Photoinitiatoren für pigmentierte photohärtbare Systeme (EP-A-88.050 und 117.233), beispielsweise für UV-härtbare Druckfarben.

15 In der EP-A-138.754 sind Derivate des  $\alpha$ -Aminoacetophenons beschrieben, die in 4-Stellung des Phenylrestes eine Aminogruppe besitzen. Diese Verbindungen werden in Kombination mit Photosensibilisatoren aus der Klasse der aromatischen Carbonylverbindungen verwendet.

20 Es wurde nunmehr gefunden, dass sich aus dieser allgemeinen Klasse von  $\alpha$ -Aminoacetophenonen solche durch besonders hohe Wirksamkeit als Photoinitiatoren auszeichnen, die in  $\alpha$ -Stellung mindestens eine Alkenyl- oder Aralkylgruppe enthalten. Diese Verbindungen eignen sich vor allem für die Verwendung in Druckfarben.





Im einzelnen handelt es sich um die Verbindungen der Formel I, II, III oder IIIa,




50 worin  $\text{Ar}^1$  einen aromatischen Rest der Formel IV, V, VI oder VII bedeutet,

55


60




worin  
X einen zweiwertigen Rest der Formel




-N(R<sup>11</sup>)- oder -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- bedeutet,  
Y C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, Cyclohexyl oder eine direkte Bindung bedeutet,  
Y' Xylylen, C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkendiyl, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Alkadiendiyl, Dipentendiyl oder Dihydroxylylen bedeutet,  
U -O-, -S- oder -N(R<sup>17</sup>)- bedeutet,  
V -O-, -S-, -N(R<sup>17</sup>)-, -CO-, -CH<sub>2</sub>-, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyliden oder eine direkte Bindung bedeutet,  
W unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyliden bedeutet,  
R<sup>1</sup> entweder  
(a) ein Rest der Formel




worin p null oder 1 ist,  
oder  
(b) ein Rest der Formel



ist, wobei q 0, 1, 2 oder 3 bedeutet oder  
(c) ein Rest der Formel



ist, worin Ar<sup>2</sup> einen unsubstituierten oder durch Halogen, OH, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder durch OH, Halogen, -N(R<sup>11</sup>)<sub>2</sub>, -C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> oder -OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy oder durch -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl) oder -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OH, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, Phenoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, Phenyl oder Benzoyl substituierten Phenyl-, Naphthyl-, Furyl-, Thienyl- oder Pyridylrest bedeutet, worin n 1-20 ist,  
oder  
(d) zusammen mit R<sup>2</sup> einen Rest der Formel



bildet, worin m 1 oder 2 ist,


R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Phenoxy, Halogen oder Phenyl substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl bedeutet,

R<sup>3</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl bedeutet,

R<sup>4</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, Phenyl oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes Phenyl bedeutet oder R<sup>4</sup> zusammen mit R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen, C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-Phenylalkylen, o-Xylylen, 2-Butenylen oder C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Oxa- oder Azaalkylen bedeutet, oder

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O-, -S-, -CO- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann oder durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiert sein kann,

R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, Phenyl, Benzyl, Benzoyl oder eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -SO-R<sup>19</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>), -NH-SO<sub>2</sub>-R<sup>22</sup> oder



bedeuten, worin Z -O-, -S-, -N(R<sup>11</sup>)-, -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- oder



bedeutet, wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl und R<sup>2</sup> Methyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub>, -SCH<sub>3</sub> oder -SO-CH<sub>3</sub> ist,

R<sup>10</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Halogen oder C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl bedeutet,

R<sup>11</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl oder Phenyl bedeutet, R<sup>12</sup> unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>2</sub>-C<sub>16</sub>-Alkylen, das durch ein oder mehrere -O-, -S- oder -N(R<sup>11</sup>)- unterbrochen sein kann,

R<sup>13</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl oder Phenyl bedeutet,

R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten oder R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen sind,

R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, das durch ein oder mehrere -O- unterbrochen sein kann, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl oder Benzoyl bedeutet,

R<sup>18</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch -CN, -OH, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenoxy, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), -COOH oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, -(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>H mit n = 2-20, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Alkenyl, Cyclohexyl, Hydroxycyclohexyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl oder -Si(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>Alkyl)<sub>r</sub>(Phenyl)<sub>3-r</sub> mit r = 1, 2 oder 3 bedeutet,

R<sup>19</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Alkenyl, Cyclohexyl, durch -SH, -OH, -CN, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN oder -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl bedeutet,

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxyalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Alkanoyl oder Benzoyl bedeuten, oder

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O-, -S- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann, oder durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiert sein kann.

R<sup>22</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, unsubstituiertes oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl oder Naphthyl bedeutet, oder um ein Säureadditionssalz einer solchen Verbindung,

insbesondere um Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV, V oder VII ist und R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, V, U und W die oben gegebene Bedeutung haben.

R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> als C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl können z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec. Butyl oder tert. Butyl sein.

R<sup>2</sup>, R<sup>11</sup> und R<sup>13</sup> als C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl können darüber hinaus auch z.B. Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl oder 2,2,4,4-Tetramethylbutyl sein. R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, R<sup>17</sup>, R<sup>18</sup>, R<sup>19</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl können darüber hinaus auch z.B. Nonyl, Decyl, Isodecyl, Undecyl oder Dodecyl sein.

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>11</sup>, R<sup>17</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl können z.B. Allyl, Methallyl, Crotyl oder Dimethylallyl sein, wobei Allyl bevorzugt ist. R<sup>18</sup> und R<sup>19</sup> als C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Alkenyl können darüber hinaus auch z.B. Hexenyl, Octenyl oder Decenyl sein.

R<sup>2</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> als C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl sind insbesondere Cyclohexyl. R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl können darüber hinaus auch z.B. Cyclooctyl oder Cyclododecyl sein.

R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>17</sup>, R<sup>18</sup>, R<sup>19</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl sind insbesondere Benzyl.

Y als C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen kann z.B. Methylen, Di-, Tri-, Tetra-, Penta- oder Hexamethylen sein. W als C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen kann z.B. Methylen, Ethylen, Propylen-1,2 oder Hexylen-1,2 sein.

V und W als C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyliden können z.B. Ethyliden, Propyliden, Butyliden, Isobutyliden oder Hexyliden sein.

Beispiele für Ar<sup>2</sup> sind die Gruppen Phenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, 2-Furyl, 2-Thienyl, 3-Pyridyl, 4-Chlorphenyl, Toly, 4-Isopropylphenyl, 4-Octylphenyl, 3-Methoxyphenyl, 4-Phenoxyphenyl, 4-Phenylphenyl, 4-Benzoylphenyl, 4-Chlor-1-naphthyl oder 4-Methyl-2-pyridyl.

Beispiele für R<sup>2</sup> als substituiertes Alkyl sind die Gruppen 2-Methoxyethyl, 3-Butoxypropyl, 2-Isopropoxyethyl, 4-Phenoxybutyl, 2-Chlorethyl, 3-Chlorpropyl, 2-Phenylethyl oder 3-Phenylpropyl. Beispiele für R<sup>2</sup> als substituiertes Phenyl sind die Gruppen 4-Chlorphenyl, 3-Methoxyphenyl, 4-Toly oder 4-Butylphenyl.

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> als substituiertes Alkyl können z.B. 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl, 2-Hydroxyisobutyl, 2-Ethoxyethyl, 2-Methoxypropyl, 2-Butoxyethyl, 2-Cyanethyl, 2-Ethoxycarbonyl-ethyl oder 2-Methoxycarbonyl-ethyl sein.

R<sup>4</sup> als substituiertes Phenyl kann z.B. 3-Chlorphenyl, 4-Chlorphenyl, 4-Toly, 4-tert. Butylphenyl, 4-Dodecylphenyl, 3-Methoxyphenyl oder 3-Methoxycarbonylphenyl sein.

Wenn R<sup>4</sup> zusammen mit R<sup>2</sup> Alkylen oder Phenylalkylen bedeuten, so ergeben diese zusammen mit dem C-Atom und dem N-Atom, an das sie gebunden sind vorzugsweise einen 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen Ring.

Wenn R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen Alkylen oder unterbrochenes Alkylen bedeuten, so ergeben diese zusammen mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, vorzugsweise einen 5- oder 6-gliedrigen heterocyclischen Ring, z.B. einen Pyrrolidin-, Piperidin-, Morpholin-, Thiomorpholin-, Piperidin- oder Piperazinring, der durch eine oder mehrere Alkyl-, Hydroxy-, Alkoxy- oder Estergruppen substituiert sein kann.

R<sup>10</sup>, R<sup>17</sup> und R<sup>18</sup> als C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl können z.B. Propionyl, Butyryl, Isobutyryl, Hexanoyl oder Octanoyl, insbesondere aber Acetyl sein.

R<sup>11</sup>, R<sup>17</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl bzw. C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl können z.B. Hydroxymethyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl oder 4-Hydroxybutyl sein.

R<sup>12</sup> als Alkylen oder unterbrochenes Alkylen kann z.B. Ethylen, Tri-, Tetra-, Penta-, Hexa-, Octa- oder Dodecamethylen, 2,2-Dimethyl-trimethylen, 1,3,3-Trimethyltetramethylen, 3-Oxa-pentamethylen, 3-Oxaheptamethylen, 4,7-Dioxa-decamethylen, 4,9-Dioxadodecamethylen, 3,6,9,12-Tetraoxa-tetradecamethylen, 4-Azaheptamethylen, 4,7-Di(methylaza)-decamethylen oder 4-Thia-heptamethylen sein.

Wenn R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen bedeuten, so bedeuten sie insbesondere 1,3- oder 1,4-Alkylen wie z.B. 1,3-Propylen, 1,3-Butylen, 2,4-Pentylen, 1,3-Hexylen, 1,4-Butylen, 1,4-Pentylen oder 2,4-Hexylen.

R<sup>18</sup>, R<sup>19</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als substituiertes Phenyl kann z.B. 4-Chlorphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Toly, 4-tert. Butylphenyl, 4-Nonylphenyl, 4-Dodecylphenyl, 3-Methoxyphenyl oder 4-Ethoxyphenyl sein.

R<sup>18</sup> als Gruppe -Si(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl)<sub>r</sub> (Phenyl)<sub>3-r</sub> kann insbesondere -Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, -Si(Phenyl)<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, -Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Phenyl, -Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>[C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] und -Si(Phenyl)<sub>3</sub> sein.

R<sup>18</sup> als substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl kann z.B. 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl oder 2-Allyloxyethyl sein.

R<sup>19</sup> als substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl kann z.B. 2-Mercaptoethyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Hydroxypropyl, 2-Methoxyethyl, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN oder -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOCH<sub>3</sub> sein.

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als Alkoxyalkyl können z.B. Methoxyethyl, Ethoxyethyl, 2-Ethoxypropyl, 2-Butoxyethyl, 3-Methoxypropyl oder 2-Hexyloxyethyl sein.

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> als C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Alkanoyl sind insbesondere Acetyl.

R<sup>22</sup> als substituiertes Phenyl oder Naphthyl kann z.B. 4-Toly, 4-Bromphenyl, 3-Chlorphenyl, 4-Butylphenyl, 4-Octylphenyl, 4-Decylphenyl, 4-Dodecylphenyl, 3-Methoxyphenyl, 4-Isopropoxyphenyl, 4-Butoxyphenyl, 4-Octyloxyphenyl, Chlornaphthyl, Nonylnaphthyl oder Dedecylnaphthyl sein.


Wenn R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen Alkylen oder unterbrochenes Alkylen bedeuten, so bildet dieses zusammen mit dem N-Atom, an das es gebunden ist, einen heterocyclischen Ring, vorzugsweise einen 5- oder 6-gliedrigen Ring, der durch Alkyl-, Hydroxy-, Alkoxy- oder Estergruppen substituiert sein kann. Beispiele für solche Ringe sind ein Pyrrolidin-, Piperidin-, 4-Hydroxypiperidin-, 3-Ethoxycarbonyl-piperidin-, Morpholin-,



2,6-Dimethylmorpholin-, Piperazin- oder 4-Methylpiperazintrig.


Alle diese Verbindungen besitzen mindestens eine basische Aminogruppe und lassen sich daher durch Addition von Säuren in die entsprechenden Salze überführen. Die Säuren können anorganische oder organische Säuren sein. Beispiele für solche Säuren sind HCl, HBr, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, Mono- oder Polycarbonsäuren wie z.B. Essigsäure, Oelsäure, Bernsteinsäure, Sebacinsäure, Weinsäure oder CF<sub>3</sub>COOH, Sulfonsäuren wie z.B. CH<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>H, C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>SO<sub>3</sub>H, p-C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-SO<sub>3</sub>H, p-CH<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-SO<sub>3</sub>H oder CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub>H.

Bevorzugt sind Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -SOR<sup>19</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>), -NHSO<sub>2</sub>R<sup>22</sup> oder




bedeuten, worin Z -O-, -S-, -N(R<sup>11</sup>)- oder -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- bedeutet, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Halogen und R<sup>9</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl sind und R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>11</sup>, R<sup>12</sup>, R<sup>18</sup>, R<sup>19</sup>, R<sup>20</sup>, R<sup>21</sup> und R<sup>22</sup> die oben gegebenen Bedeutungen haben, wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist und R<sup>2</sup> Methyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub>, -SCH<sub>3</sub> oder -SOCH<sub>3</sub> ist.

Unter den Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) oder



bedeutet, sind diejenigen bevorzugt, bei denen R<sup>6</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeutet oder eine der für R<sup>5</sup> gegebenen Bedeutungen hat, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Halogen und R<sup>9</sup> Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten, Z -O-, -S- oder -N(R<sup>11</sup>)- bedeutet, R<sup>1</sup> entweder

(a) ein Rest der Formel



ist oder

(b) ein Rest der Formel -CH(R<sup>13</sup>)-Ar<sup>2</sup> ist, worin Ar<sup>2</sup> ein unsubstituierter oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl Methylthio, Methoxy oder Benzoyl substituierter Phenylrest ist,

R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl ist,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Cyclohexyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, welches durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann,

R<sup>11</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Benzyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkanoyl bedeutet,

R<sup>12</sup> C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylen bedeutet,

R<sup>13</sup>, R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff oder Methyl bedeuten,

R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Benzyl, 2-Hydroxyethyl oder Acetyl bedeutet,

R<sup>18</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Allyloxyethyl, Allyl, Cyclohexyl, Phenyl, Benzyl oder -Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> bedeutet,

R<sup>19</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, Phenyl, p-Tolyl oder Benzyl bedeutet,

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkoxy-alkyl, Acetyl, Allyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann,

wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> oder -SCH<sub>3</sub> ist.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup> oder -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) bedeutet, R<sup>6</sup> Wasserstoff, Chlor oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeutet oder eine der für R<sup>5</sup> gegebenen Bedeutungen hat, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Chlor und R<sup>9</sup> Wasserstoff oder

C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten, R<sup>1</sup> entweder (a) ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-C(R<sup>14</sup>)=CH(R<sup>15</sup>) ist oder (b) ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-Ar<sup>2</sup> ist,

worin Ar<sup>2</sup> ein unsubstituierter oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, CH<sub>3</sub>S-, CH<sub>3</sub>O- oder Benzyl substituierter Phenylrest ist,

R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl ist,

R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, 2-Methoxyethyl, Allyl oder Benzyl sind oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen Tetramethylen, Pentamethylen oder 3-Oxapentamethylen bedeuten,

R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup> Wasserstoff oder Methyl bedeuten,


R<sup>18</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl oder Phenyl bedeutet,

R<sup>19</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, Phenyl oder p-Tolyl bedeutet,

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Methoxyethyl, Acetyl oder Allyl bedeuten oder

R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O- oder -N(CH<sub>3</sub>)-unterbrochen sein kann, wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> oder -SCH<sub>3</sub> ist.

Unter diesen Verbindungen sind solche bevorzugt, worin R<sup>5</sup> eine Gruppe -SR<sup>19</sup> ist, R<sup>1</sup> ein Rest der Formel



ist, und entweder R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff sind oder R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind, sowie solche, worin R<sup>1</sup> Allyl ist.

Unter den Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> eine Gruppe -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) ist, sind diejenigen bevorzugt, bei denen R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff sind, sowie diejenigen, bei denen R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind, sowie diejenigen, bei denen R<sup>1</sup> Allyl oder Benzyl ist.

Bevorzugt sind weiterhin Verbindungen der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl ist und R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind, R<sup>1</sup> Allyl oder Benzyl bedeutet, R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, Allyl oder Benzyl bedeutet, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Cyclohexyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylen bedeuten, welches durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)-unterbrochen sein kann, und R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder 2-Hydroxyethyl bedeutet.

Beispiele für einzelne Verbindungen der Formel I sind:

1. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
2. 2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
3. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-propan-1-on
4. 4-Morpholino-4-(4-morpholinobenzoyl)-hepta-1,6-dien
5. 2-Ethyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
6. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-butan-1-on
7. 4-Dimethylamino-4-(4-dimethylaminobenzoyl)-hepta-1,6-dien
8. 4-(Dimethylamino)-4-(4-morpholinobenzoyl)-hepta-1,6-dien
9. 2-(Dimethylamino)-2-(4-dimethylaminophenyl)-2-ethyl-4-penten-1-on
10. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
11. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-4-penten-1-on
12. 2-Benzyl-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-2-(dimethylamino)-3-phenyl-propan-1-on
13. 2-Ethyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
14. 4-[4-(Methylthio)-benzoyl]-4-morpholino-hepta-1,6-dien
15. 4-(Dimethylamino)-4-(4-methoxybenzoyl)-hepta-1,6-dien
16. 4-(4-Methoxybenzoyl)-4-morpholino-hepta-1,6-dien
17. 1-(4-Methoxyphenyl)-2-morpholino-2-phenyl-4-penten-1-on
18. 2-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-morpholino-4-penten-1-on
19. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-butan-1-on
20. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-4-penten-1-on
21. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-4-penten-1-on
22. 4-(Dimethylamino)-4-[4-(methylthio)-benzoyl]-1,6-heptadien
23. 2-(Dimethylamino)-3-(4-fluorphenyl)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
24. 3-(4-Chlorphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
25. 3-(2-Chlorphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
26. 3-(4-Bromphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
27. 2-Ethyl-4-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
28. 2-Ethyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-hexen-1-on
29. 2-Benzyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
30. 2-Allyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-morpholino-hexan-1-on

31. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-methyl-3-(4-methylphenyl)-propan-1-on
32. 2-(Dimethylamino)-1,3-bis-[4-(methylthio)-phenyl]-2-methyl-propan-1-on
33. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-methyl-3-(4-methoxyphenyl)-propan-1-on
34. 1-[4-(Methylthio)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
- 5 35. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-methyl-4-penten-1-on
36. 1-[4-(Methylthio)-phenyl]-2-morpholino-2-phenyl-4-penten-1-on
37. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2-phenyl-4-penten-1-on
38. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(methylthio)-phenyl]-2,3-diphenyl-propan-1-on
39. 2-Methyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
- 10 40. 2-Benzyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
41. 2-Ethyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
42. 1-[4-(Dimethylamino)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
43. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-3-phenyl-propan-1-on
44. 4-[4-(Dimethylamino)-benzoyl]-4-morpholino-hepta-1,6-dien
- 15 45. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-2-methyl-4-penten-1-on
46. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
47. 1-[4-(Dimethylamino)-phenyl]-2-ethyl-4-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
48. 1-[4-(Dimethylamino)-phenyl]-2-ethyl-2-morpholino-4-hexen-1-on
49. 2-Ethyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-hexen-1-on
- 20 50. 2-Ethyl-4-methyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
51. 1-[4-(Bis-(2-methoxyethyl)amino)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
52. 1-[4-(Dibutylamino)phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
53. 2-Methyl-1-[4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
54. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-butan-1-on
- 25 55. 1-[4-(Diethylamino)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
56. 2-Methyl-2-morpholino-1-[4-(pyrrolidin-1-yl)-phenyl]-4-penten-1-on
57. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-piperidinophenyl)-butan-1-on
58. 2-Ethyl-2-(dimethylamino)-1-(4-piperidinophenyl)-4-penten-1-on
59. 2-Benzyl-1-[4-(diethylamino)phenyl]-2-ethyl-butan-1-on
- 30 60. 1-[4-(Diethylamino)phenyl]-2-ethyl-4-penten-1-on
61. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(2-hydroxyethylthio)-phenyl]-butan-1-on
62. 2-Ethyl-1-[4-(2-hydroxyethylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
63. 1-[4-(Diallylamino)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
64. 3-(4-Benzoylphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
- 35 65. 2-(Dimethylamino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on
66. 2-(Dimethylamino)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-[4-(methylthio)-phenyl]-propan-1-on
67. 3-(4-Benzoylphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on
68. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-on
69. 4-(Dimethylamino)-4-(4-fluorobenzoyl)-hepta-1,6-dien
- 40 70. 2-Ethyl-2-morpholino-1-[4-(4-methylphenylsulfonyl)-phenyl]-4-penten-1-on
71. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-4-penten-1-on
72. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(methylphenylsulfonyl)phenyl]-butan-1-on
73. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-butan-1-on
74. 1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on
- 45 75. 4-(4-Fluorobenzoyl)-4-morpholino-hepta-1,6-dien
76. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-4-penten-1-on
77. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-propan-1-on
78. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-(4-fluorophenyl)-4-penten-1-on
79. 2-Benzyl-1-(4-fluorophenyl)-2-morpholino-4-penten-1-on
- 50 80. 2-Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-2-morpholino-4-penten-1-on
81. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-propan-1-on
82. 2-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-2-methyl-4-penten-1-on
83. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)-butan-1-on
84. 2-Benzyl-1-[4-(ethoxycarbonylmethoxy)phenyl]-2-(dimethylamino)-butan-1-on
- 55 85. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(2-hydroxyethyloxy)phenyl]-butan-1-on
86. 2-Benzyl-1-(4-chlorophenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on
87. 2-Benzyl-1-(4-bromophenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on
88. 1-(4-Bromophenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-morpholino-4-penten-1-on
89. 2-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-morpholino-3-penten-1-on
- 60 90. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-(4-methoxyphenyl)-4-penten-1-on
91. 2-Benzyl-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on
92. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-propan-1-on
93. 2-Methyl-2-morpholino-1-phenyl-4-penten-1-on
94. 2-Benzyl-2-morpholino-1-phenyl-4-penten-1-on
- 65 95. 2-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-4-penten-1-on




96. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-phenyl-propan-1-on	
97. 4-Benzoyl-4-(dimethylamino)-hepta-1,6-dien	
98. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1,3-diphenyl-propan-1-on	
99. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-phenyl-4-penten-1-on	
100. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-phenyl-4-penten-1-on	5
101. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-phenyl-butan-1-on	
102. 1,2-Diphenyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
103. 3-(4-Chlorophenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	
104. 3-(4-Bromophenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	
105. 3-(2-Chlorophenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	10
106. 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	
107. 2-(Dimethylamino)-2-methyl-3-(4-methylphenyl)-1-phenyl-propan-1-on	
108. 2-(Dimethylamino)-2-methyl-3-[4-(methylthio)-phenyl]-1-phenyl-propan-1-on	
109. 2-(Dimethylamino)-3-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	
110. 2-(Dimethylamino)-3-(4-methoxy-phenyl)-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on	15
111. 2-Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
112. 2-Ethyl-1-(4-fluorophenyl)-5-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
113. 2-(Benzylmethylamino)-2-ethyl-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on	
114. 2-(Allylmethylamino)-2-ethyl-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on	
115. 2-Benzyl-2-(benzylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-4-butan-1-on	20
116. 2-Benzyl-2-(butylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-4-butan-1-on	
117. 2-(Butylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on	
118. 1-(4-Acetylaminophenyl)-2-benzyl-2-dimethylamino-butan-1-on	
119. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-pentan-1-on	
120. 2-Allyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-pentan-1-on	25
121. 2-Morpholino-1-[4-(2-methoxyethylthio)phenyl]-2-methyl-4-penten-on	
122. 4-Morpholino-4-[4-(2-hydroxyethylthio)benzoyl]-5-methyl-1-hexen	
123. 1-(4-Bromophenyl)-2-morpholino-2-methyl-4-penten-1-on	
124. 4-(4-Bromobenzoyl)-4-morpholino-5-methyl-1-hexen	
125. 1-(4-[2-Hydroxyethylthio]phenyl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on	30
126. 1-(4-[2-(Allyloxy)-ethoxy]phenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
127. 1-(4-[2-(Allyloxy)-ethoxy]phenyl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
128. 1-(4-[2-(Methoxy)-ethoxy]phenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
129. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-[4-(2-methoxyethylamino)phenyl]-butan-1-on	
130. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-methylaminophenyl)-butan-1-on	35
131. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-[4-(N-acetylmethylamino)phenyl]-butan-1-on	
132. 2-Benzyl-2-diethylamino-1-(4-morpholino-phenyl)-butan-1-on	
133. 2-Diethylamino-2-ethyl-1-(4-morpholino-phenyl)-4-penten-1-on	
140. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(3,5-dimethyl-4-methoxy-phenyl)-butan-1-on	
141. 2-Benzyl-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on	40
142. 2-(Dimethylamino)-2-ethyl-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-penten-1-on	
143. 2-Benzyl-1-(3,4-dichlorophenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on	
144. 1-(3-Chlor-4-morpholino-phenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on	
145. 2-Benzyl-1-(3-Chlor-4-morpholino-phenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on	
146. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-dimethylamino-3-ethyl)-butan-1-on	45
147. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-dimethylamino-2-methyl-phenyl)-butan-1-on	
148. 9-Butyl-3,6-di(2-benzyl-2-dimethylamino-butyryl)carbazol	
149. 9-Butyl-3,6-di(2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on-1-yl)-carbazol	
150. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on-Trifluoracetat	
151. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on-p-Toluolsulfonat	50
152. 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on-Camphersulfonat	
153. 4-(Dimethylamino)-4-[4-(phenyloxy)-benzoyl]-hepta-1,6-dien	
154. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-isopropoxyphenyl)-4-penten-1-on	
155. 1-(4-Butyloxyphenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
156. 1-(4-Allyloxyphenyl)-2-benzyl-2-(dimethylamino)-butan-1-on	55
157. 2-Methyl-2-morpholino-1-[4-(trimethylsilyloxy)-phenyl]-4-penten-1-on	
158. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-((1,1,2-trimethylpropyl-dimethyl)-silyloxy)-phenyl]-butan-2-on	
159. 2-Ethyl-1-[4-(ethylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on	
160. 2-Benzyl-1-[4-(butylthio)-phenyl]-2-(dimethylamino)-3-phenyl-propan-1-on	
161. 1-[4-(Isopropylthio)-phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on	60
162. 1-[4-(Allylthio)-phenyl]-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on	
163. 1-[4-(Benzylthio)-phenyl]-2-benzyl-2-(dimethylamino)-propan-1-on	
164. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-mercaptophenyl)-butan-1-on	
165. 2-Benzyl-1-[4-(cyclohexylthio)-phenyl]-2-(dimethylamino)-3-phenyl-propan-1-on	
166. 2-Ethyl-1-[4-(4-methylphenylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on	65

167. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(octylthio)-phenyl]-butan-1-on  
 168. 2-Benzyl-1-[4-(chlorophenylthio)-phenyl]-2-(dimethylamino)-4-penten-1-on  
 169. 2-Methyl-1-[4-(2-methoxycarbonylethylthio)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on  
 170. 1-[4-(Butylsulfinyl)-phenyl]-2-(dimethylamino)-2-ethyl-4-penten-1-on  
 5 171. 1-[4-(Benzolsulfonyl)-phenyl]-2-benzyl-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 172. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(methylsulfinyl)-phenyl]-butan-1-on  
 173. 2-Ethyl-1-[4-(4-methylphenylsulfonyl)-phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on  
 174. 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 175. 2-Benzyl-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 10 176. 4-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-4-(dimethylamino)-hepta-1,6-dien  
 177. 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-benzyl-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 178. 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 179. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-butan-1-on  
 180. 1-(Dibenzofuran-3-yl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 15 181. 1-(4-Benzoylphenyl)-2-benzyl-2-(dimethylamino)-propan-1-on  
 182. 2-[2-Benzyl-2-(dimethylamino)-butanoyl]-fluorenol  
 183. 2-(2-Methyl-2-morpholino-4-pentenoyl)-xanthol  
 184. 2-[2-Allyl-2-(dimethylamino)-4-pentenoyl]-acridanol  
 185. 2-[2-Benzyl-2-(dimethylamino)-butanoyl]-dibenzosuberol  
 20 186. 1-(N-Butylcarbazol-3-yl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 187. 2-Benzyl-1-(N-butylcarbazol-3-yl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 188. 2-Allyl-2-(dimethylamino)-1-(N-methylphenothiazin-2-yl)-4-penten-1-on  
 189. 2-Benzyl-1-(N-butyl-phenoxazin-2-yl)-2-morpholino-propan-1-on  
 190. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(xanthen-2-yl)-butan-1-on  
 25 191. 1-(Chroman-6-yl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 192. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(N-methylindolin-5-yl)-propan-1-on  
 193. 1-(N-Butylindolin-5-yl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 194. 1-(5,10-Dibutyl-5,10-dihydrophenazin-6-yl)-2-(dimethylamino)-4-penten-1-on  
 195. 2-Benzyl-1-(1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydrochinoloxalin-6-yl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 30 196. 1-(1,4-Dibutyl-1,2,3,4-tetrahydrochinoloxalin-6-yl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 197. 2-Benzyl-1-(2,3-dihydro-2,3-dimethyl-benzothiazol-5-yl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 198. 1-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 199. 2-Benzyl-1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(dimethylamino)-butan-2-on  
 200. 1-(4-Aminophenyl)-2-benzyl-2-(dimethylamino)-butan-2-on  
 35 201. 1-[4-(Butylamino)phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 202. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(isopropylamino)phenyl]-butan-1-on  
 203. 2-Ethyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-piperidino-4-penten-1-on  
 204. 2-Methyl-2-(N-methylpiperazino)-1-[4-(N-methylpiperazino)phenyl]-4-penten-1-on  
 205. 2-Benzyl-2-[di(2-methoxyethyl)-amino]-1-[4-(thiomethyl)phenyl]-butan-1-on  
 40 206. 2-(Dibutylamino)-1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-4-penten-1-on  
 207. 1-[4-(Dimethylamino)-phenyl]-2-ethyl-2-(methylphenylamino)-4-penten-1-on  
 208. 2-Methyl-1-(methoxyphenyl)-2-oxazolidino-4-penten-1-on  
 209. 2-Ethyl-1-(4-morpholinophenyl)-2-piperidino-4-penten-1-on  
 210. 2-Methyl-2-piperidino-1-(4-piperidinophenyl)-4-penten-1-on  
 45 211. 2-Ethyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-piperidino-4-penten-1-on  
 212. 2-Benzyl-2-(dibutylamino)-1-[4-(methylthio)phenyl]-butan-1-on  
 213. 2-(Dibutylamino)-2-methyl-1-[4-(dimethylamino)phenyl]-4-penten-1-on  
 214. 2-Benzyl-2-(dibutylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on  
 215. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-2-[(1-cyclohexenyl)-methyl]-butan-1-on  
 50 216. 2-(Dimethylamino)-2-(2-cyclopentenyl)-1-(4-morpholinophenyl)-propan-1-on  
 217. 2-Ethyl-2-(4-morpholinobenzoyl)-N-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin  
 218. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-2,4,5-trimethyl-4-hexen-1-on  
 219. 2-(Dimethylamino)-1-[4-(dimethylamino)-phenyl]-2-(2-pinen-10-yl)-butan-1-on  
 220. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)phenyl]-butan-1-on  
 55 221. 2-Ethyl-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1-[4-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)phenyl]-4-penten-1-on  
 222. 1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-ethyl-2-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-4-penten-1-on  
 223. 1-[4-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 224. 2-Ethyl-1-[4-(2-hydroxyethyloxy)phenyl]-2-morpholino-4-penten-1-on  
 225. 1-[4-(2-Methoxyethyloxy)phenyl]-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 60 226. 1-[4-(2-Hydroxyethylthio)phenyl]-2-morpholino-2-propyl-4-penten-1-on  
 227. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(2-methoxyethylthio)phenyl]-butan-1-on  
 228. 2-(Dimethylamino)-2-isopropyl-1-(4-morpholino-phenyl)-4-penten-1-on  
 229. 2-Benzyl-1-(3,5-dichlorophenyl)-2-(dimethylamino)-butan-1-on  
 230. 1-(3,5-Dichlor-4-methoxyphenyl)-2-methyl-2-morpholino-4-penten-1-on  
 65 231. 2-(Diallylamino)-2-ethyl-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on

232. 1-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-4-penten-1-on
233. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)butan-1-on
234. 1-(4-Dodecylphenyl)-2-ethyl-2-morpholino-4-penten-1-on
235. 2-Methyl-1-(4-methylphenyl)-2-morpholino-4-penten-1-on
236. Dodecylbenzolsulfonat von 2-Ethyl-2-morpholino-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on 5
237. Dodecylbenzolsulfonat von 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on.
238. 2-Dimethylamino-2-(4-dodecylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
239. 2-(4-Ethylbenzyl)-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
240. 2-Dimethylamino-2-(4-isopropylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on 10
241. 2-Dimethylamino-1-(4-dimethylaminophenyl)-1-(4-methylbenzyl)-butan-1-on
242. 2-Dimethylamino-2-(4-hydroxymethylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
243. 2-(4-[Acetyloxyethyl]benzyl)-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
244. 2-Dimethylamino-2-(4-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]benzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
245. 2-Dimethylamino-2-(4-[2-(2-[2-methoxyethoxy]-ethoxycarbonyl)-ethyl]benzyl)-1-(4-morpholino-phenyl)-butan-1-on 15
246. 2-(4-[2-Bromomethyl]benzyl)-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
247. 2-(4-[2-Diethylaminoethyl]benzyl)-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
248. 2-Dimethylamino-1-(4-dimethylaminophenyl)-2-(4-dodecylbenzyl)-butan-1-on 20
249. 2-Dimethylamino-1-(4-dimethylaminophenyl)-2-(4-isopropylbenzyl)-butan-1-on
250. 2-Dimethylamino-2-(3,4-dimethylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
251. 2-Dimethylamino-2-[4-(2-(2-methoxyethoxy)-ethoxycarbonyl)benzyl]-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
264. 2-(Dimethylamino)-2-(4-methylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on 25
265. 2-(4-Butylbenzyl)-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
266. 2-(Dimethylamino)-2-(4-isobutylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
267. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-[3-methoxypropylamino]phenyl)-butan-1-on
268. 1-(4-[N-Acetyl-3-methoxypropylamino]phenyl)-2-benzyl-2-(dimethylamino)-butan-1-on
269. 2-Benzyl-2-(di[2-methoxyethyl]amino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on 30
270. 2-Ethyl-2-(di[2-methoxyethyl]amino)-1-(4-morpholinophenyl)-4-penten-1-on
271. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-hexan-1-on
272. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-heptan-1-on
273. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-octan-1-on
274. 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4,5,5-trimethyl-1-(4-morpholinophenyl)-hexan-1-on 35
275. 2-(Dimethylamino)-2-(4-methoxybenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
276. 2-(4-Butyloxybenzyl)-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
277. 2-(Dimethylamino)-2-(4-[2-hydroxyethoxy]-benzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
278. 2-(Dimethylamino)-2-(4-[2-methoxyethoxy]-benzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
279. 2-(Dimethylamino)-2-(4-isopropylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on 40
280. 2-(Dimethylamino)-2-(4-dodecylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-octan-1-on
281. 2-(Dimethylamino)-2-(2-isopropylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-pentan-1-on
282. 2-(Dimethylamino)-1-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-(4-[2-methoxy]-benzyl)-heptan-1-on
283. 2-(Butylmethylamino)-2-(4-isopropylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)-butan-1-on
284. 2-(4-Isobutylbenzyl)-2-(butylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-pentan-1-on 45
285. 2-(4-Methylbenzyl)-2-(dioctylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-hexan-1-on
286. 2-(4-Butoxybenzyl)-2-(butylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-pentan-1-on
287. 2-(4-Butylbenzyl)-2-(butylmethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-hexan-1-on
- Beispiele für einzelne Verbindungen der Formel II sind:
252. N,N'-Bis[1-ethyl-1-(4-morpholinobenzoyl)-3-butenyl]-piperazin 50
253. N,N'-Bis[1-allyl-1-(4-(dimethylamino)-benzoyl)-3-butenyl]-piperazin
254. N,N-Bis[1-benzyl-1-(4-methoxybenzoyl)-propanyl]-methylamin
255. N,N'-Bis[1-ethyl-1-(4-(methylthio)-benzoyl)-butenyl]-hexamethyldiamin
256. N,N'-Bis[1-benzyl-1-(4-morpholinobenzoyl)-propan-1-yl]-N,N'-dimethyl-3,6,9,12-tetraoxa-tetradecamethyldiamin 55
- Beispiele für einzelne Verbindungen der Formel III sind:
257. 1,10-Bis[4-dimethylamino]-phenyl]-2,9-diallyl-2,9-dimorpholinodecan-1,10-dion
258. 1,6-Bis[4-(methylthio)-phenyl]-2,4-bis(dimethylamino)-2,4-dibenzylhexan-1,6-dion
259. 1,4-Bis[2-(dimethylamino)-2-(4-morpholinobenzoyl)-4-pentenyl]-benzol
260. 1,4-Bis[2-(dimethylamino)-2-(4-methoxybenzoyl)-3-phenyl-propanyl]-benzol 60
261. 1,4-Bis[2-(dimethylamino)-2-(4-morpholinobenzoyl)-butyl]-benzol
262. 3,8-Bis(dimethylamino)-3,8-bis(4-morpholinobenzoyl)-dec-5-en
263. 3,8-Bis(dimethylamino)-5,6-dimethyliden-3,8-bis(4-morpholinobenzoyl)-decan
- Bei den meisten dieser Verbindungen ist R<sup>1</sup> - oder R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> - ein Substituent vom Allyl- oder Benzyltyp. Die Synthese solcher Verbindungen schliesst meist eine C-Alkylierung oder C-Benzylierung ein. Die Einführung der Aminogruppe -NR<sup>3</sup>R<sup>4</sup> erfolgt vorzugsweise vor der Alkylierung/Benzylierung. Die Synthese erfolgt 65

dann in der folgenden Reihenfolge von Reaktionsschritten:




30 Die Ausgangsketone sind bekannte Verbindungen, die z.B. durch eine Friedel-Crafts-Reaktion hergestellt werden können. Die Reaktionsschritte 1 und 2 sind bekannte Reaktionen, die z.B. in der EP-A-3002 näher beschrieben sind. Man kann beide Reaktionen hintereinander ausführen ohne das Bromketon zu isolieren.

35 Die Reaktion 3 wird im folgenden ausführlich beschrieben. Im Falle einer C-Alkylierung kann sie über den Enol-allylether als Zwischenprodukt verlaufen im Sinne einer Claisen-Umlagerung. Im Falle einer C-Benzylie- rung oder C-Alkylierung kann diese über ein quartäres Benzylammoniumsalz bzw. Allylammoniumsalz als Zwischenprodukt verlaufen im Sinne einer Stevens-Umlagerung. In beiden Fällen wird jedoch das Zwischenprodukt nicht isoliert. Wenn sowohl R<sup>1</sup> wie R<sup>2</sup> Allyl- bzw. Benzylgruppen sind, so startet man die oben aufgeführte Reaktionsfolge mit einem Aryl-methyl-keton Ar<sup>1</sup>-CO-CH<sub>3</sub> und führt die Reaktion 3 zweimal durch, wobei man einmal R<sup>1</sup>Hal und einmal R<sup>2</sup>Hal verwendet.

40 Befinden sich am aromatischen Rest Ar<sup>1</sup> Substituenten, die gegenüber den Reaktionen 1, 2 oder 3 nicht inert sind, so führt man die Synthese mit einem Hilfssubstituenten durch, der in einem anschliessenden Schritt 4 in den gewünschten Substituenten verwandelt wird. Beispielsweise kann man die Synthesen mit einer Nitroarylverbindung durchführen und diese anschliessend zur entsprechenden Aminoverbindung reduzieren. Oder man startet mit einer Halogenarylverbindung und ersetzt anschliessend das Halogen durch -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup> oder -NR<sup>20</sup>R<sup>21</sup> in einer nukleophilen Austauschreaktion. Eine Gruppe -SR<sup>19</sup> kann anschliessend oxidiert werden zu -SO-R<sup>19</sup> oder -SO<sub>2</sub>R<sup>19</sup>.


45 Zur Synthese von Verbindungen der Formel II verwendet man in der Reaktionsstufe 2 ein primäres Amin R<sup>11</sup>NH<sub>2</sub> oder ein sekundäres Diamin R<sup>11</sup>-NH-R<sup>12</sup>-NH-R<sup>11</sup> oder Piperazin und schliesst die Reaktion 3) und gegebenenfalls 4) an.

Zur Synthese von Verbindungen der Formel III startet man mit einem Bis-arylketon der Formel




und unterwirft es den Reaktionen 1, 2, 3.

55 Ist R<sup>1</sup> ein Substituent vom Vinyl-Typ, so lassen sich solche Verbindungen aus den entsprechenden Allylverbindungen durch eine katalysierte Doppelbindungsisomerisierung herstellen. Ist R<sup>1</sup> ein Substituent der Formel




65 so wird dieser wie ein Allylrest eingeführt unter Verwendung einer Halogenverbindung der Formel






Eine weitere Möglichkeit zur Synthese von Verbindungen der Formel I ist die Umsetzung eines  $\alpha$ -Aminonitrils mit einer Aryl-lithium-Verbindung und anschliessender Hydrolyse:




Solche Reaktionen sind z.B. von Cromwell und Hess im J. Am. Chem. Soc. **83**, 1237 (1961) beschrieben worden. Die  $\alpha$ -Aminonitrile sind durch eine Strecker-Synthese aus  $\text{R}^1\text{-CO-R}^2$  direkt zugänglich oder können durch Allylierung oder Benzylierung eines  $\alpha$ -Aminonitrils  $\text{NC-CH(R}^2\text{)-NR}^3\text{R}^4$  hergestellt werden. Die Allylierung von  $\alpha$ -Aminonitrilen ist z.B. von T.S. Stevens im J. Chem. Soc. **1930**, 2119 beschrieben.

Verbindungen der Formel I, worin  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  zusammen mit dem C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cycloalkenring bilden, können analog durch Umsetzung von Aryl-lithium-Verbindungen mit den entsprechenden cyclischen Nitrilen hergestellt werden. Die cyclischen Nitrile lassen sich durch Cycloaddition von  $\alpha$ -Aminocrylonitrilen an 1,3-Diene gewinnen, wie dies z.B. von Brucher und Stella in Tetrahedron **41**, 875 (1985) beschrieben wurde:



Schliesslich besteht auch die Möglichkeit, die  $\alpha$ -Bromketone mit einem tertiären Allyl- oder Benzylamin umzusetzen und das entstandene Quartärsalz einer Stevens-Umlagerung zu unterwerfen:



Erfindungsgemäss können die Verbindungen der Formel I, II und III als Photoinitiatoren für die Photopolymerisation von ethylenisch ungesättigten Verbindungen bzw. Gemischen, die solche Verbindungen enthalten, verwendet werden. Die ungesättigten Verbindungen können eine oder mehrere olefinische Doppelbindungen enthalten. Sie können niedermolekular (monomer) oder höhermolekular (oligomer) sein. Beispiele für Monomere mit einer Doppelbindung sind Alkyl- oder Hydroxyalkyl-acrylate oder -methacrylate, wie z.B. Methyl-, Ethyl-, Butyl-, 2-Ethylhexyl- oder 2-Hydroxyethylacrylat, Isobornylacrylat, Methyl- oder



Ethylmethacrylat. Weitere Beispiele hierfür sind Acrylnitril, Acrylamid, Methacrylamid, N-substituierte (Meth)acrylamide, Vinylester wie Vinylacetate, Vinylether wie Isobutylvinylether, Styrol, Alkyl- und Halogenstyrole, N-Vinylpyrrolidon, Vinylchlorid oder Vinylidenchlorid.

Beispiele für Monomere mit mehreren Doppelbindungen sind Ethylenglykol-, Propylenglykol-, Neopentylglykol-, Hexamethylenglykol-, oder Bisphenol-A-diacrylat, 4,4'-Bis(2-acryloyloxyethoxy)-diphenylpropan, Trimethylolpropan-triacrylat, Pentaerythrit-triacrylat oder -tetraacrylat, Vinylacrylat, Divinylbenzol, Divinylsuccinat, Diallylphthalat, Triallylphosphat, Triallylisocyanurat oder Tris-(2-acryloyloxyethyl)isocyanurat.

Beispiele für höhermolekulare (oligomere) mehrfach ungesättigte Verbindungen sind acrylierte Epoxidharze, acrylierte Polyether, acrylierte Polyurethane oder acrylierte Polyester. Weitere Beispiele für ungesättigte Oligomere sind ungesättigte Polyesterharze, die meist aus Maleinsäure, Phthalsäure und einem oder mehreren Diolen hergestellt werden und Molekulargewichte von etwa 500 bis 3000 besitzen. Solche ungesättigte Oligomere kann man auch als Prepolymere bezeichnen.

Häufig verwendet man Zweikomponenten-Gemische eines Prepolymeren mit einem mehrfach ungesättigten Monomeren oder Dreikomponentengemische, die ausserdem noch ein einfach ungesättigtes Monomer enthalten. Das Prepolymere ist hierbei in erster Linie für die Eigenschaften des Lackfilmes massgebend, durch seine Variation kann der Fachmann die Eigenschaften des gehärteten Filmes beeinflussen. Das mehrfach ungesättigte Monomere fungiert als Vernetzer, das den Lackfilm unlöslich macht. Das einfach ungesättigte Monomere fungiert als reaktiver Verdünner, mit dessen Hilfe die Viskosität herabgesetzt wird, ohne dass man ein Lösungsmittel verwenden muss.

Solche Zwei- und Dreikomponentensysteme auf der Basis eines Prepolymeren werden sowohl für Druckfarben als auch für Lacke, Photoresists oder andere photohärtbare Massen verwendet. Als Bindemittel für Druckfarben werden vielfach auch Einkomponenten-Systeme auf der Basis photohärtbarer Prepolymerer verwendet.

Ungesättigte Polyesterharze werden meist in Zweikomponentensystemen zusammen mit einem einfach ungesättigten Monomer, vorzugsweise mit Styrol, verwendet. Für Photoresists werden oft spezifische Einkomponentensysteme verwendet, wie z.B. Polymaleinimide, Polychalkone oder Polyimide, wie sie in der DE-OS 2 308 830 beschrieben sind.

Die ungesättigten Verbindungen können auch im Gemisch mit nicht-photopolymerisierbaren filmbildenden Komponenten verwendet werden. Diese können z.B. physikalisch trocknende Polymere bzw. deren Lösungen in organischen Lösungsmitteln sein, wie z.B. Nitrocellulose oder Celluloseacetobutyrat. Diese können aber auch chemisch bzw. thermisch härtbare Harze sein, wie z.B. Polyisocyanate, Polyepoxide oder Melaminharze. Die Mitverwendung von thermisch härtbaren Harzen ist für die Verwendung in sogenannten Hybrid-Systemen von Bedeutung, die in einer ersten Stufe photopolymerisiert werden und in einer zweiten Stufe durch thermische Nachbehandlung vernetzt werden.

Die photopolymerisierbaren Gemische können ausser dem Photoinitiator verschiedene Additive enthalten. Beispiele hierfür sind thermische Inhibitoren, die eine vorzeitige Polymerisation verhindern sollen, wie z.B. Hydrochinon oder sterisch gehinderte Phenole. Zur Erhöhung der Dunkellagerstabilität können z.B. Kupferverbindungen, Phosphorverbindungen, quartäre Ammoniumverbindungen oder Hydroxylaminderivate verwendet werden. Zwecks Ausschluss des Luftsauerstoffes während der Polymerisation kann man Paraffin oder ähnliche wachsartige Stoffe zusetzen, die bei Beginn der Polymerisation an die Oberfläche wandern. Als Lichtschutzmittel können in geringer Menge UV-Absorber, wie z.B. solche vom Benzotriazol-, Benzophenon- oder Oxalanilid-Typ, zugesetzt werden. Noch besser ist der Zusatz von Lichtschutzmitteln, die UV-Licht nicht absorbieren, wie z.B. von sterisch gehinderten Aminen (HALS).

In bestimmten Fällen kann es von Vorteil sein, Gemische von zwei oder mehr der erfindungsgemässen Photoinitiatoren zu verwenden. Selbstverständlich können auch Gemische mit bekannten Photoinitiatoren verwendet werden, z.B. Gemische mit Benzophenon, Acetophenonderivaten, Benzoinethern oder Benzilketalen.

Zur Beschleunigung der Photopolymerisation können Amine zugesetzt werden, wie z.B. Triethanolamin, N-Methyl-diethanolamin, p-Dimethylaminobenzoessäure-ethylester oder Michlers Keton. Die Wirkung der Amine kann verstärkt werden durch den Zusatz von aromatischen Ketonen vom Typ des Benzophenons.

Eine Beschleunigung der Photopolymerisation kann weiterhin durch Zusatz von Photosensibilisatoren geschehen, welche die spektrale Empfindlichkeit verschieben bzw. verbreitern. Dies sind insbesondere aromatische Carbonylverbindungen wie z.B. Benzophenon-, Thioxanthon-, Anthrachinon- und 3-Acylcumarinderivate sowie 3-(Aroylmethylen)-thiazoline.

Die Wirksamkeit der erfindungsgemässen Photoinitiatoren lässt sich steigern durch Zusatz von Titanocenderivaten mit fluororganischen Resten, wie sie in den EP-A-122.223 und 186.626 beschrieben sind, z.B. in einer Menge von 1-20 %. Beispiele für solche Titanocene sind Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(2,3,6-trifluorphenyl)-titan, Bis(cyclopentadienyl)-bis(4-dibutylamino-2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-titan, Bis(methylcyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-isocyanat, Bis(cyclopentadienyl)-2-(trifluormethyl)phenyl-titan-trifluoacetat oder Bis(methylcyclopentadienyl)-bis(4-decyloxy-2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-titan. Für diese Gemische eignen sich vor allem flüssige  $\alpha$ -Aminoketone.

Die erfindungsgemässen photohärtbaren Zusammensetzungen können für verschiedene Zwecke verwendet werden. In erster Linie ist ihre Verwendung in pigmentierten oder eingefärbten Systemen von Bedeutung, wie z.B. für Druckfarben, für photographische Reproduktionsverfahren, Bildaufzeichnungsverfahren und zur Herstellung von Reliefformen.

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet sind Anstrichstoffe, die pigmentiert oder unpigmentiert sein können. Besonders wertvoll sind die Gemische in Weisslacken, darunter versteht man durch  $\text{TiO}_2$  pigmentierte Anstrichstoffe. Weitere Einsatzgebiete sind die Strahlenhärtung von Photoresists, die Photovernetzung silberfreier Filme sowie die Herstellung von Druckplatten. Eine weitere Verwendung ist die für Aussenanstriche, die im Tageslicht oberflächlich nachhärten.


Die Photoinitiatoren werden für die angeführten Anwendungsgebiete zweckmässig in Mengen von 0,1 bis 20 Gew.%, vorzugsweise etwa 0,5 bis 5 Gew.%, bezogen auf die photopolymerisierbare Zusammensetzung, angewendet.

Die Polymerisation erfolgt nach den bekannten Methoden der Photopolymerisation durch Bestrahlung mit Licht, das reich an kurzweilliger Strahlung ist. Als Lichtquellen sind z.B. Quecksilbermitteldruck-, -hochdruck- und -niederdruckstrahler, superaktinische Leuchtstoffröhren, Metallhalogenid-Lampen oder Laser geeignet, deren Emissionsmaxima im Bereich zwischen 250 und 450 nm liegen. Im Falle einer Kombination mit Photosensibilisatoren oder Ferrocenderivaten kann auch längerwelliges Licht oder Laserstrahlen bis 600 nm verwendet werden.

Die Herstellung und Verwendung der erfindungsgemässen Photoinitiatoren ist in den folgenden Beispielen näher beschrieben. Hierin bedeuten Teile Gewichtsteile, Prozente Gewichtsprozente und die Temperatur ist in Celsius-Graden angegeben.

#### Beispiel 1: Herstellung eines $\alpha$ -Benzylketons


##### A) 1-(4-Fluorphenyl)-2-dimethylamino-butanon-1



240 g (0,98 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-brombutanon-1 (hergestellt durch Bromierung von 4-Fluorbutyrophänon nach der in der EP-A-3002 beschriebenen Methode) werden in 250 ml Diethylether gelöst. Diese Lösung wird zu einer Mischung von 265 g (5,87 mol) Dimethylamin in 1250 ml Diethylether bei 0° langsam zugetropft. Nach 12-stündigem Rühren bei 0° wird das überschüssige Dimethylamin bei Raumtemperatur durch Durchblasen von  $\text{N}_2$  entfernt und die Suspension auf Wasser gegossen. Die Etherphase wird mit Wasser gewaschen und über  $\text{MgSO}_4$  getrocknet. Nach Filtration und Eindampfen der Lösung verbleiben 202,8 g Rohprodukt als farbloses Öl, das ohne weitere Reinigung für die weitere Umsetzung verwendet wird.

Das NMR-Spektrum ( $\text{CDCl}_3$ ) des Rohproduktes stimmt mit der angegebenen Struktur überein: 7,8-8,23 (m, 2H); 6,8-7,3 (m, 2H); 3,75 (d x d, 1H); 2,3 (s, 6H); 1,46-2,3 (m, 2H); 0,83 (t, 3H).

##### B) 1-(4-Fluorphenyl)-2-dimethylamino-2-benzyl-butanon-1



100 g (0,48 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-dimethylamino-butanon-1 (Rohprodukt aus A) werden in 330 ml Acetonitril gelöst. Dazu werden unter Rühren 98,1 g (0,57 mol) Benzylbromid langsam zugetropft. Nach 12-stündigem Rühren bei Raumtemperatur wird das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Der Rückstand wird in 500 ml Wasser gelöst und die Lösung auf 55-60° erwärmt. Bei dieser Temperatur tropft man 113 g einer 34%igen NaOH-Lösung (0,96 mol) zu und rührt 30 Minuten nach.


Nach Abkühlung wird das Reaktionsgemisch mit Diethylether extrahiert, die Etherphase über  $\text{MgSO}_4$  getrocknet und eingedampft. Es hinterbleiben 117,1 g Rohprodukt, das ohne weitere Reinigung für die weitere Umsetzung verwendet wird. Das NMR-Spektrum des Rohproduktes stimmt mit der angegebenen Struktur überein.

NMR (CDCl<sub>3</sub>)- $\delta$  (ppm): 8,1-8,53 (m, 2H); 6,76-7,5 (m, 7,H); 3,16 (s, 2H); 2,33 (s, 6H); 1,53-2,2 (m, 2H); 0,65 (t, 3H).

C) 1-(4-Dimethylaminophenyl)-2-dimethylamino-2-benzyl-butanon-1

5

10



15

Ein Rührautoklav wird gefüllt mit 50 g (0,167 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-dimethylamino-2-benzylbutanon-1 (Rohprodukt aus B), 300 ml Dimethylformamid und 23,1 g (0,167 mol) Kaliumcarbonat. Dann werden 22,6 g (0,5 mol) Dimethylamin unter Druck (3-4 bar) zugegeben. Die Mischung wird auf 100° erwärmt und 24 h bei dieser Temperatur gerührt.

20

Nach dem Abkühlen wird das überschüssige Dimethylamin verdampft, die Reaktionsmischung auf Eis/Wasser gegossen und mit Diethylether extrahiert. Die Etherphase wird mit Wasser gewaschen, über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der flüssige Rückstand wird mittels Mitteldruck-Chromatographie gereinigt, als Elutionsmittel wird Ethylacetat/Hexan 15:85 verwendet.

Man erhält 44 g Reinprodukt, das aus Ethanol kristallisiert.

25

Smp. 77°-80°.

Analyse

Ber. C 77,74 % H 8,70 % N 8,63 %

Gef. C 77,59 % H 8,71 % N 8,62 %.

30

Beispiel 2: Herstellung eines  $\alpha$ -Allylketons

35

D) 1-(4-Fluorphenyl)-2-morpholino-2-ethylpent-4-en-1-on

Eine Dispersion von 12,4 g (0,51 mol) Natriumhydrid in 50 ml Hexan wird mit 300 ml Dimethylformamid (DMF) verdünnt. In diese Suspension tropft man unter Rühren innerhalb von 2 Stunden eine Lösung von 117,7 g (0,47 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-morpholinobutanon-1 in 250 ml DMF.

40

Dazu gibt man bei Raumtemperatur innerhalb einer Stunde 70,8 g (0,58 mol) Allylbromid und erwärmt das Reaktionsgemisch auf 110° bis in einer Probe dünnschicht-chromatographisch kein Ausgangsmaterial mehr festgestellt werden kann. Nach dem Abkühlen wird das Reaktionsgemisch auf Eis/Wasser gegossen und mit Diethylether extrahiert. Die Etherphase wird über MgSO<sub>4</sub> getrocknet und im Vakuum eingedampft.

45

Man erhält als Rückstand 127 g eines öligen Rohproduktes, das ohne weitere Reinigung für die anschließende Reaktion verwendet werden kann. Das NMR-Spektrum des Rohproduktes entspricht der angegebenen Struktur.

NMR (CDCl<sub>3</sub>),  $\delta$  (ppm): 8,46 (d x d, 2H); 7 (t, 2H); 4,8-6,5 (m, 3H); 3,5-3,9 (m, 4H); 2,4-3,2 (m, 6H); 1,7-2,3 (m, 2H); 0,75 (t, 3H).

50

Beispiel 3: Drucklose Kernaminierung

55

E) 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-butanon-1

608,7 g (2,03 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-dimethylamino-2-benzyl-butanon-1 (Beispiel 1, B), 354,2 g (4,06 mol) Morpholin, 562 g (4,06 mol) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> und 2000 ml Dimethylsulfoxid werden unter Rühren 12 h auf 160° erwärmt. Nach dieser Zeit zeigt eine Probe im Dünnschichtchromatogramm kein Ausgangsketon mehr. Die auf Raumtemperatur abgekühlte Reaktionslösung wird auf Eis gegossen und mit Dichlormethan extrahiert. Die organische Phase wird über MgSO<sub>4</sub> getrocknet, filtriert und eingedampft. Der ölige Rückstand kristallisiert aus Ethanol. Das Produkt schmilzt bei 111-119°.

60

Analyse

Ber. C 75,37 % H 8,25 % N 7,64 %

Gef. C 75,40 % H 8,27 % N 7,63 %.


65

Beispiel 4: Herstellung eines Diallylketons

70


F) 2-Dimethylamino-1-(4-fluorphenyl)-4-pentenon-1

75



118 g (0,65 mol)  $\alpha$ -Dimethylamino-4-fluoracetophenon werden in 350 ml Acetonitril gelöst. In dieser Lösung werden bei ca. 25° 94,5 g (0,78 mol) Allylbromid langsam zugetropft und das Reaktionsgemisch 12 h bei Raumtemperatur gerührt. Das Lösungsmittel wird im Vakuum verdampft und der feste Rückstand in warmem Wasser (ca. 60°) gelöst. Nach langsamer Zugabe von 169 ml 30%iger wässriger NaOH (1,27 mol) und Kühlung auf Raumtemperatur wird mit Diethylether extrahiert. Die Etherphase wird getrocknet und eingedampft. Man erhält als Rückstand das rohe 2-Dimethylamino-1-(4-fluorphenyl)-4-pentenon-1 als Öl, das ohne weitere Reinigung für die folgende Umsetzung verwendet wird. Das NMR-Spektrum des Produktes stimmt mit der angegebenen Struktur gut überein: 7,83-8,23 m (2H,  $H_B$ ), 6,9-7,26 m (2H,  $H_A$ ), 4,78-6,0 m (3H,  $H_{olefin}$ ), 3,96 d x d (1H,  $J = 6$  Hz,  $J = 8,5$  Hz,  $H_C$ ), 2,2-2,7 m (2H,  $H_D$ ), 2,3s (6H,  $H_E$ ).

#### G) 4-Dimethylamino-4-(4-fluorbenzoyl)-heptadien-1,6



131 g (0,59 mol) des Rohproduktes aus F) in 350 ml Acetonitril und 85,9 g (0,71 mol) Allylbromid werden wie bei F) umgesetzt. Die Neutralisation des Reaktionsgemisches erfolgt mit 180 ml 30%iger NaOH (1,2 mol). Die Isolierung des Rohproduktes geschieht ebenfalls wie bei F). Das Reaktionsprodukt ist ein gelbliches Öl, das ohne weitere Reinigung zur nächsten Stufe (Kernaminierung) verwendet werden kann. NMR ( $CDCl_3$ ): 8,53-8,1 m (2H,  $H_B$ ), 7,2-6,7 m (2H,  $H_A$ ), 6,1-4,7 m (6H,  $H_{olefin}$ ), 2,8-2,5 m (4H,  $H_{allyl}$ ), 2,4s (6H, N- $CH_3$ ).

#### Beispiel 5: Synthese von 3,6-Dibutyl-9-butyl-9H-carbazol

##### H) Synthese von N-Butylcarbazol

Eine Suspension von 100 g (0,6 mol) Carbazol in 200 ml Toluol wird unter Rühren zum Rückfluss erwärmt. Nach Abkühlen auf 95° gibt man zuerst 26,8 g (0,12 mol) Triethylbenzylammoniumchlorid und dann eine Lösung von 169,8 g KOH in 180 ml Wasser zu. Die Temperatur sinkt dadurch auf 85°. Nun gibt man innerhalb von 5 Minuten 205,6 g (1,5 mol) Butylbromid unter kräftigem Rühren zu, wobei die Temperatur auf 92° steigt. Man hält noch 10 Minuten am Rückfluss, wobei sich alles Carbazol auflöst. Dann trennt man die wässrige Phase ab. Die Toluolphase wird mit wenig Wasser gewaschen, über  $Na_2CO_3$  getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der ölige Rückstand wird in 300 ml Hexan warm gelöst und geklärt. Beim Abkühlen kristallisiert das Produkt in beigefarbenen Kristallen, die bei 50-52° schmelzen.

##### I) Friedel-Crafts-Reaktion


In eine Suspension von 93,3 g (0,7 mol)  $AlCl_3$  in 100 ml Methylenchlorid werden unter Rühren und Kühlung auf -10° bis -5° in 30 Minuten 46,9 g (0,44 mol) Buttersäurechlorid zugetropft. Anschliessend wird bei -10° bis -5° innerhalb von 2 Stunden eine Lösung von 22,3 g (0,1 mol) N-Butylcarbazol in 50 ml  $CH_2Cl_2$  zugetropft. Die Suspension wird 16 h bei 0° bis 20° gerührt und dann auf Eis gegossen. Die entstandene Emulsion wird zweimal mit  $CHCl_3$  extrahiert, das Extrakt wird mit Wasser gewaschen, über  $MgSO_4$  getrocknet und eingedampft. Das rohe 3,6-Dibutyl-9-butyl-9H-carbazol wird aus 80 ml Ethanol umkristallisiert. Die erhaltenen Kristalle schmelzen bei 107-109°.

In analoger Weise erhält man aus 81,4 g Propionylchlorid und 44,7 g N-Butylcarbazol das 3,6-Dipropionyl-9-butyl-9H-carbazol, das bei 142-144° schmilzt.

In Analogie zu den allgemeinen Herstellungsbeispielen A-I werden die in den folgenden Tabellen aufgeführten Produkte hergestellt.










Tabelle 1














Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N
1		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 58-61°	ber. 72,11 gef. 72,08	8,92 8,97	8,85 % 8,73 %
2		Allyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 71,49 gef. 71,56	8,67 8,64	9,25 % 9,04 %
3		Benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 90-92°	ber. 74,97 gef. 75,09	8,01 8,09	7,95 % 7,71 %
4		Allyl	Allyl		Oel	ber. 71,32 gef. 71,24	8,16 8,12	7,56 % 7,57 %
5		Allyl	Ethyl		Oel	ber. 70,36 gef. 69,87	8,43 8,41	7,81 % 7,64 %
6	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 77-80°	ber. 77,74 gef. 77,59	8,70 8,71	8,63 % 8,62 %
7	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 75,48 gef. 75,48	9,15 9,25	9,78 % 9,48 %











Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N
8		Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 65-67°	ber. 73,14 gef. 73,05	8,59 8,51	8,59 % 8,51 %
9	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 34-37°	ber. 74,41 gef. 74,29	9,55 9,55	10,21 % 10,23 %
10		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 110-119°	ber. 75,37 gef. 75,38	8,25 8,32	7,64 % 7,62 %
11	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Benzyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 68-70°	ber. 78,53 gef. 78,54	8,39 8,38	8,33 % 8,10 %
12	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Benzyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 132-133°	ber. 80,79 gef. 80,71	7,82 7,91	7,25 % 7,21 %
13	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 67,68 gef. 67,43	7,89 7,81	4,38 % 4,22 %
14	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Allyl		Oel	ber. 68,85 gef. 68,83	7,61 7,56	4,23 % 4,17 %
15	CH <sub>3</sub> O-	Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 74,69 gef. 74,54	8,48 8,48	5,12 % 5,04 %
16	CH <sub>3</sub> O-	Allyl	Allyl		Oel	ber. 72,35 gef. 72,51	7,99 8,09	4,44 % 4,14 %











Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse				
						C	H	N	S	
17	CH <sub>3</sub> O-	Allyl	Phenyl		Smp. 84-86°	ber. 75,19 gef. 74,97	7,17 7,14	3,99 3,91	% %	
18	CH <sub>3</sub> O-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 71,26 gef. 71,19	8,30 8,44	4,62 4,57	% %	
19	CH <sub>3</sub> S-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,35 gef. 73,47	7,69 7,69	4,28 4,12	9,79 9,61	% %
20	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 69,27 gef. 69,24	8,35 8,41	5,05 5,00	11,55 11,41	% %
21	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 74,29 gef. 74,22	7,42 7,44	4,12 3,92	9,44 9,26	% %
22	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 70,55 gef. 70,58	8,01 8,00	4,82 4,70	11,08 10,93	% %
23	CH <sub>3</sub> S-	4-Fluor- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 68,85 gef. 68,89	6,69 6,84	4,22 4,06	9,67 9,57	% %
24	CH <sub>3</sub> S-	4-Chlor- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 69-70°	ber. 65,60 gef. 65,30	6,37 6,34	4,03 3,92	9,22 9,25	% %

Verbin- dung Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse		
						C	H	N S
25	CH <sub>3</sub> S-	2-Chlor- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 65,59 gef. 65,98	6,37 6,51	4,03 3,97 9,22 % 9,09 %
26	CH <sub>3</sub> S-	4-Brom- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 58,16 gef. 58,35	5,65 5,71	3,57 3,44 8,17 % 7,99 %
27	CH <sub>3</sub> S-	Methallyl	Ethyl		Oel	ber. 68,43 gef. 68,41	8,16 8,28	4,20 3,93 9,61 % 9,53 %
28	CH <sub>3</sub> S-	2-Butenyl	Ethyl		Oel	ber. 68,43 gef. 68,46	8,16 8,20	4,20 4,08 9,61 % 9,63 %
29	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Benzyl		Oel	ber. 72,40 gef. 72,51	7,13 7,31	3,67 3,52 8,40 % 8,25 %
30	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Butyl		Oel	ber. 69,12 gef. 68,98	8,41 8,29	4,03 3,80 9,23 % 9,26 %
31	CH <sub>3</sub> S-	4-Methyl- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 74-75°	ber. 73,35 gef. 72,84	7,69 7,72	4,28 4,29 9,79 % 9,66 %
32	CH <sub>3</sub> S-	4-Methyl- thio- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 66,81 gef. 66,70	7,01 7,17	3,89 3,69 17,83 % 17,41 %






Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse			
						C	H	N	S
33	CH <sub>3</sub> S-	4-Methoxy- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 69,93 gef. 69,50	7,34 7,38	4,08 3,84	9,33 % 9,49 %
34	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 66,85 gef. 66,92	7,59 7,60	4,59 4,53	10,50 % 10,50 %
35	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 68,40 gef. 68,09	8,04 8,07	5,32 5,32	12,17 % 12,16 %
36	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Phenyl		Smp. 97-99°	ber. 71,90 gef. 71,76	6,86 7,00	3,81 3,70	8,72 % 8,74 %
37	CH <sub>3</sub> S-	Allyl	Phenyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,81 gef. 73,36	7,12 7,10	4,30 4,05	9,85 % 9,78 %
38	CH <sub>3</sub> S-	Benzyl	Phenyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 142-143°	ber. 76,76 gef. 76,95	6,71 6,75	3,73 3,77	8,54 % 8,50 %
39		Allyl	Methyl		Oel	ber. 69,74 gef. 69,43	8,19 8,33	8,13 % 7,87 %	
40		Allyl	Benzyl		Smp. 150°	ber. 74,26 gef. 74,22	7,67 7,66	6,66 % 6,68 %	
41	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 72,12 gef. 72,14	8,92 8,95	8,85 % 8,62 %	



Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse		
						C	H	N S
42	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl		wachs- artig	ber. 71,49 gef. 71,51	8,67 8,72	9,26 % 9,12 %
43		Benzyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 177-178°	ber. 78,47 gef. 78,57	7,53 7,59	6,54 % 6,47 %
44	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Allyl		Oel	ber. 73,14 gef. 73,42	8,59 8,84	8,53 % 7,83 %
45	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,81 gef. 73,41	9,29 9,06	10,76 % 9,65 %
46		Allyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 91-93°	ber. 76,16 gef. 76,27	7,99 8,04	7,40 % 7,12 %
47	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Methallyl	Ethyl		Smp. 79-84°	ber. 72,69 gef. 72,57	9,15 9,24	8,48 % 8,49 %
48	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	2-Butenyl	Ethyl		Oel	ber. 72,69 gef. 72,12	9,15 9,17	8,48 % 7,99 %
49		2-Butenyl	Ethyl		Oel	ber. 70,93 gef. 70,61	8,66 8,75	7,52 % 6,93 %








Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse		
						C	H	N
50		Methyl	Ethyl		Oel	ber. 70,93 gef. 70,42	8,66 8,71	7,52 % 7,11 %
51	(CH <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 67,66 gef. 67,81	8,78 8,76	7,17 % 7,25 %
52	(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 74,57 gef. 74,62	9,91 9,87	7,25 % 7,30 %
53	CH <sub>3</sub> -N- 	Allyl	Methyl		Oel	ber. 70,55 gef. 70,27	8,74 8,81	11,75 % 11,64 %
54	CH <sub>3</sub> O-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 77,13 gef. 77,09	8,09 8,15	4,50 % 4,47 %
55	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 72,69 gef. 72,66	9,15 9,15	8,48 % 8,24 %
56		Allyl	Methyl		Smp. 98-99°	ber. 73,14 gef. 73,10	8,59 8,59	8,53 % 8,48 %
57		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 76-81°	ber. 79,08 gef. 78,96	8,85 8,79	7,68 % 7,60 %


Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
58		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 76,39 gef. 76,40	9,62 9,50	8,90 8,74	% %
59	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> N-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 78,36 gef. 77,79	9,15 9,08	7,95 7,14	% %
60	(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 75,45 gef. 75,35	9,99 9,80	9,26 8,70	% %
61	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> S-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 70,55 gef. 70,18	7,61 7,51	3,92 3,71	8,97 8,95
62	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> S-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 65,30 gef. 64,54	7,79 7,76	4,01 3,79	9,17 9,35
63	(CH <sub>2</sub> =CH-CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Methyl		Oel				
64	CH <sub>3</sub> S-	4-Benzoyl- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 135-136°	ber. 74,79 gef. 74,53	6,52 6,56	3,35 3,24	7,68 7,55
65	H	3,4-Dimeth- oxybenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 116-117°	ber. 73,36 gef. 73,03	7,69 7,73	4,27 4,11	% %
66	CH <sub>3</sub> S-	3,4-Dimeth- oxybenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 67,53 gef. 67,41	7,29 7,32	3,75 4,03	8,58 8,99





Verbin- dung Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
67	H	4-Benzoyl- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 106-108°	ber. 80,83 gef. 80,22	6,78 6,75	3,77 3,79	% %
68	F	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 62-65°	ber. 76,22 gef. 76,07	7,41 7,40	4,68 4,60	% %
69	F	Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				
70		Allyl	Ethyl		glasig	ber. 67,42 gef. 66,98	6,48 7,10	3,28 3,12	7,50 7,51
71	CH <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> -	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 74-75°	ber. 62,11 gef. 62,03	7,49 7,48	4,53 4,50	10,36 10,27
72		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 107-108°	ber. 71,69 gef. 71,46	6,71 6,68	3,22 3,16	7,36 7,39
73	CH <sub>3</sub> SO <sub>2</sub> -	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	glasig	ber. 66,82 gef. 66,74	7,01 7,01	3,90 3,81	8,92 8,94
74	F	Allyl	Methyl		Oel	ber. 69,29 gef. 69,02	7,27 7,47	5,05 4,86	% %
75	F	Allyl	Allyl		Oel	ber. 71,26 gef. 71,19	7,31 7,25	4,62 4,50	% %
76	F	Allyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				








Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse		
						C	H	N
77	F	Benzyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			S
78	F	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			
79	F	Allyl	Benzyl		Oel			
80	F	Allyl	Ethyl		Oel			
81	F	Benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			
82	F	Allyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			
83	HO-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 110-119°			
84	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OOCCH <sub>2</sub> O-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 72,04 gef. 72,00	7,62 7,62	3,65 % 3,57 %
85	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,87 gef. 73,83	7,97 8,09	4,10 % 3,82 %
86	Cl	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 67-69°	ber. 72,25 gef. 72,32	7,02 7,03	4,43 % 4,34 %








Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
87	Br	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 53-55°	ber. 63,34 gef. 63,22	6,15 6,19	3,89 % 3,87 %	
88	Br	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 57,96 gef. 58,42	6,30 6,42	3,98 % 3,94 %	
89	CH <sub>3</sub> O-	1-Propenyl	Ethyl		Oel	ber. 71,26 gef. 71,31	8,31 8,31	4,62 % 4,42 %	
90	CH <sub>3</sub> O-	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				
91	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Allyl	Benzyl		Oel	ber. 76,16 gef. 76,17	7,99 7,98	7,40 % 7,13 %	
92	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	Benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 107-108°				
93	H	Allyl	Methyl		flüssig	ber. 74,10 gef. 74,28	8,16 8,37	5,40 % 5,31 %	
94	H	Allyl	Benzyl		Oel	ber. 78,77 gef. 78,82	7,51 7,76	4,11 % 3,73 %	
95	H	Allyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	flüssig	ber. 77,40 gef. 77,34	8,80 8,79	6,45 % 6,41 %	










Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse		
						C	H	N
96	H	Benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	flüssig	ber. 80,86 gef. 80,80	7,92 8,06	5,24 5,17 %
97	H	Allyl	Allyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 79,97 gef. 78,77	8,70 8,75	5,76 5,64 %
98	H	Benzyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			
99	H	Allyl	Benzyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 81,87 gef. 81,70	7,90 7,84	4,77 4,65 %
100	H	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	flüssig	ber. 77,88 gef. 77,85	9,15 9,17	6,05 6,01 %
101	H	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 81,10 gef. 81,14	8,24 8,45	4,98 4,93 %
102	H	Allyl	Phenyl		Smp. 87-88°	ber. 78,47 gef. 78,17	7,21 7,10	4,36 4,32 %
103	H	4-Chlor- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 86-87°	ber. 71,63 gef. 71,58	6,68 6,67	4,64 4,62 %
104	H	4-Brom- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 101-102°	ber. 62,43 gef. 62,35	5,82 5,86	4,04 3,96 %
105	H	2-Chlor- benzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 71,63 gef. 71,12	6,68 6,66	4,64 4,35 %

Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse			
						C	H	N	S
106	H	3,4-Dimethoxybenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 116-117°	ber. 73,36 gef. 73,03	7,69 7,69	4,27 4,11	% %
107	H	4-Methylbenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 81,10 gef. 80,57	8,24 8,23	4,98 4,94	% %
108	H	4-Methylthiobenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 72,80 gef. 72,70	7,40 7,39	4,47 4,34	% %
109	H	4-Fluorbenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 75,76 gef. 75,82	7,06 7,09	4,91 4,74	% %
110	H	4-Methoxybenzyl	Methyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 76,74 gef. 76,39	7,80 7,78	4,70 4,51	% %
111	F	Methallyl	Ethyl		Oel				
112	F	2-Butenyl	Ethyl		Oel				
113		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> )(Benzyl)	Oel	ber. 76,49 gef. 76,58	8,22 8,30	7,14 6,81	% %
114		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> )(Allyl)	Oel	ber. 73,65 gef. 73,68	8,83 8,82	8,18 7,90	% %

Verbin- dung Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
115		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> )(Benzyl)	Smp. 60-65°	ber. 78,70 gef. 78,59	7,74 7,87	6,33 6,66	% %
116		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> )(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> )	Oel	ber. 76,43 gef. 76,31	8,88 8,83	6,86 6,73	% %
117		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> )(C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> )	Oel	ber. 73,70 gef. 73,60	9,56 9,56	7,81 7,66	% %
118	CH <sub>3</sub> CONH-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Glas				
119		Benzyl	Propyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Glas	ber. 75,75 gef. 76,08	8,48 8,54	7,36 6,96	% %
120		Allyl	Propyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 62-64°	ber. 72,69 gef. 72,51	9,15 8,97	8,48 8,53	% %
121	CH <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 68,44 gef. 68,26	8,16 8,24	4,20 3,97	% %
122	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> S-	Allyl	Isopropyl		Oel				

Verbin- dung Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
123	Br	Allyl	Methyl		Oel				
124	Br	Allyl	Isopropyl		Oel				
125	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> S-	Allyl	Methyl		Oel	ber. 64,45 gef. 64,78	7,51 7,48	4,18 3,92	9,56 % 9,63 %
126	CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 70,75 gef. 70,75	8,37 8,25	3,75 % 3,76 %	
127	CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	Allyl	Methyl		Oel				
128	CH <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-	Allyl	Ethyl		Oel	ber. 69,14 ber. 69,23	8,41 8,34	4,03 % 3,93 %	
129	CH <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NH-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				
130	CH <sub>3</sub> NH-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				
131	 CH <sub>3</sub> CON-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel				

Verbin- dung Nr.	R <sup>3</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	Analyse			
						C	H	N	S
132		Benzyl	Ethyl	-N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 76-79°	ber. 76,10 gef. 75,83	8,69 8,64	7,10 7,09	% %
133		Allyl	Ethyl	-N(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,22 gef. 73,03	9,36 9,40	8,13 7,64	% %
186		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 103-105°C	ber. 76,10 gef. 75,80	8,68 8,75	7,10 7,07	% %
240		4-Isobutyl- benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 136-137°C	ber. 76,43 gef. 76,26	8,88 8,83	6,86 6,71	% %
246		4-(2-Brom- ethyl)- benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Harz	ber. 63,42 gef. 63,13	7,03 7,28	5,92 5,54	% %
264		4-Methyl- benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 75-76°C	ber. 75,75 gef. 75,61	8,48 8,53	7,36 7,26	% %
265		4-Butyl- benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Harz	ber. 76,74 gef. 76,58	9,06 9,12	6,63 6,45	% %









Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N	S
266		4-Isobutyl- benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 77-80°C	ber. 76,74 gef. 76,60	9,06 9,10	6,63 % 6,62 %	
267	CH <sub>3</sub> O(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> NH-	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 74,96 gef. 75,39	8,57 8,52	7,60 % 7,40 %	
268	 CH <sub>3</sub> CO	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 73,14 gef. 73,07	8,35 8,07	6,82 % 6,77 %	
269		Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 71,34 gef. 71,11	8,43 8,64	6,16 % 5,96 %	
270		Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 68,29 gef. 67,91	8,97 9,21	6,92 % 6,75 %	

Tabelle 2



Verbin- dung Nr.	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	R <sup>8</sup>	R <sup>9</sup>	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	Physikalische Eigenschaften	C	H	N
140	CH <sub>3</sub> O-	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>3</sub>	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 68-70°	ber. 77,84 gef. 77,71	8,61 8,63	4,13 % 3,93 %
141	Cl	H	Cl	H	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 65,15 gef. 65,07	6,04 5,93	4,00 % 3,95 %
142	Cl	Cl	H	H	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 60,01 gef. 59,95	6,38 6,39	4,67 % 4,80 %
143	Cl	Cl	H	H	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 65,15 gef. 65,19	6,04 6,23	4,00 % 3,86 %
144		Cl	H	H	Allyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel	ber. 65,04 gef. 64,40	7,76 7,82	7,98 % 7,72 %
145		Cl	H	H	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 110-111°			
146	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	H	H	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Oel			
147	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> N-	H	CH <sub>3</sub>	H	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Smp. 101-103°	ber. 78,06 gef. 77,97	8,93 8,92	8,28 % 8,22 %

Tabelle 3




Verb. Nr.	R <sup>1</sup>	R <sub>2</sub>	-NR <sup>3</sup> R <sup>4</sup>	R <sup>17</sup>
148	Benzyl	Ethyl	-N(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>

149	Allyl	Methyl		C <sub>4</sub> H <sub>9</sub>
-----	-------	--------	--	-------------------------------

Verb. Nr.	Physik. Eigenschaft	C	H	N
148	Glas	ber. 80,08 gef. 80,24	8,16 7,40	6,67 % 6,41 %
149	Glas	ber. 73,81 gef. 73,66	8,09 8,05	7,17 % 6,87 %

Tabelle 4 - Salze



Verb. Nr.	A	Smp.	Analyse		
			C	H	N
150	CF <sub>3</sub> COO-	55-56°	ber. 62,49 gef. 62,18	6,50 6,64	5,83 % 5,54 %

151		90-95°	ber. 66,89 gef. 66,76	7,11 7,38	5,20 % 4,78 %
-----	--	--------	--------------------------	--------------	------------------

152		95-105°	ber. 66,19 gef. 65,57	7,74 8,04	4,68 % 4,38 %
-----	--	---------	--------------------------	--------------	------------------

Beispiel 5: Photohärtung einer blauen Druckfarbe

Eine blaue Druckfarbe wird nach folgender Rezeptur hergestellt:

62 Teile Setalin® AP 565 (Urethanacrylatharz der Fa. Synthese, Holland),

15 Teile 4,4'-Di-( $\beta$ -acryloyloxyethoxy)-diphenylpropan-2,2 (Ebecryl® 150, UCB, Belgien)

23 Teile Irgalithblau® GLSM (Ciba-Gelby AG, Basel).

Das Gemisch wird auf einem 3-Walzenstuhl homogenisiert und bis auf eine Korngrösse von  $< 5 \mu\text{m}$  gemahlen.

Von dieser Druckfarbe werden jeweils 5 g mit der gewünschten Menge an Photoinitiator auf einer Tellerreibmaschine unter einem Druck von  $180 \text{ kg/m}^2$  unter Wasserkühlung homogen vermischt. Es werden Proben mit 3 % und 6 % Photoinitiator - bezogen auf die Druckfarbe - hergestellt.

Von diesen Druckfarben werden mit einem Probedruckgerät (Fa. Prüfbau, BR Deutschland) Offsetdrucke auf  $4 \times 20 \text{ cm}$  Streifen aus Kunstdruckpapier gemacht. Die Druckbedingungen sind

Auflage Druckfarbe  $1,5 \text{ g/m}^2$

Anpressdruck (Liniendruck)  $25 \text{ kp/cm}$

Druckgeschwindigkeit  $1 \text{ m/sec}$

Hierbei wird eine Druckwalze mit Metalloberfläche (Aluminium) verwendet.

Die bedruckten Proben werden in einem UV-Bestrahlungsgerät der Fa. PPG mit zwei Lampen von je  $80 \text{ W/cm}$  gehärtet. Die Bestrahlungszeit wird durch Variation der Transportgeschwindigkeit der Probe variiert.

Die Oberflächentrocknung der Druckfarbe wird unmittelbar nach der Bestrahlung durch den sogenannten Transfer-Test geprüft. Dabei wird ein weisses Papier unter einem Liniendruck von  $25 \text{ kp/cm}$  an die bedruckte Probe angepresst. Wenn das Papier farblos bleibt, ist der Test bestanden. Wenn sichtbare Mengen Farbe auf den Teststreifen übertragen werden, so ist dies ein Zeichen, dass die Oberfläche der Probe noch nicht genügend gehärtet ist.

In der Tabelle 5 ist die maximale Transportgeschwindigkeit angegeben, bei der der Transfer-Test noch bestanden wurde.

Zur Prüfung der Durchhärtung der Druckfarbe werden ebenfalls Offset-Drucke hergestellt wie vorhin beschrieben, jedoch werden Druckwalzen mit Gummi-Oberfläche verwendet und es wird die Metallseite von Aluminiumbeschichteten Papierstreifen bedruckt.

Die Bestrahlung geschieht wie oben beschrieben. Unmittelbar nach der Bestrahlung wird die Durchhärtung in einem REL-Durchhärtungsprüfgerät getestet. Dabei wird auf die bedruckte Probe ein mit Stoff überspannter Aluminium-Zylinder aufgesetzt und unter einem Druck von  $220 \text{ g/cm}^2$  innerhalb  $10 \text{ sec}$  einmal um die eigene Achse gedreht. Wenn dabei auf der Probe sichtbare Beschädigungen entstehen, so ist die Druckfarbe ungenügend durchgehärtet. In den Tabellen wird die maximale Transportgeschwindigkeit angegeben, bei der der REL-Test noch bestanden wurde.

Tabelle 5

Photoinitiator	Konz.	Transfer- Test (m/min)	REL-Test (m/min)
Verbindung Nr. 1	3 %	> 170	150
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 2	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 3	3 %	> 170	140
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 4	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 5	3 %	> 170	120
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 6	3 %	> 170	160
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 7	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 8	3 %	> 170	150
	6 %	> 170	> 170

Verbindung Nr. 9	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	> 170
Verbindung Nr. 10	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	160
Verbindung Nr. 11	3 %	> 170	130
	6 %	> 170	160
Verbindung Nr. 39	3 %	140	80
	6 %	> 170	140
Verbindung Nr. 40	3 %	110	70
	6 %	140	70
Verbindung Nr. 41	3 %	> 170	110
	6 %	> 170	150
Verbindung Nr. 42	3 %	110	60
	6 %	> 170	90
Verbindung Nr. 44	3 %	110	70
	6 %	> 170	110
Verbindung Nr. 45	3 %	> 170	110
	6 %	> 170	160
Verbindung Nr. 46	3 %	> 170	120
	6 %	> 170	160
Verbindung Nr. 47	3 %	> 170	50
Verbindung Nr. 48	3 %	> 170	110
Verbindung Nr. 51	3 %	70	50
	6 %	> 170	110
Verbindung Nr. 53	3 %	120	60
	6 %	> 170	130
Verbindung Nr. 63	3 %	80	40
	6 %	> 170	80
Verbindung Nr. 91	3 %	110	70
	6 %	> 170	70
Verbindung Nr. 92	3 %	> 170	100
	6 %	> 170	120
Verbindung Nr. 118	3 %	140	100
Verbindung Nr. 119	3 %	160	80
Verbindung Nr. 120	3 %	170	150
Verbindung Nr. 121	3 %	120	90



	Verbindung Nr. 125	3 %	130	100
5	Verbindung Nr. 148	3 %	120	80
	Verbindung Nr. 149	3 %	170	110

10

Beispiel 6: Photohärtung eines Weisslackes

Es wird ein Weisslack nach folgender Rezeptur hergestellt:

17,6 g Ebecryl® 593 (Polyesteracrylatharz der Fa. UCB, Belgien),  
 11,8 g N-Vinylpyrrolidon  
 15 19,6 g Titandioxid RTC-2 (Titandioxid der Fa. Tioxide, England),  
 19,6 g Sachtolith® HDS (Lithopone der Sachtleben Chemie, BRD),  
 11,8 g Trimethylolpropan-trisacrylat,  
 19,6 g Setalux® UV 2276 (acryliertes Epoxidharz auf der Basis von Bisphenol A, Kunstharzfabrik Synthese, Holland).

20 Die obigen Komponenten werden zusammen mit 125 g Glasperlen (Durchmesser 4 mm) in einer 250 ml Glasflasche während mindestens 24 Stunden auf eine Korngrösse von maximal 5 µm gemahlen.

Die so erhaltene Stammpaste wird in Portionen geteilt und jede Portion mit jeweils 2 % der in der Tabelle 6 angegebenen Photoinitiatoren durch Einrühren bei 60°C gemischt und die Mischungen nochmals 16 Stunden mit Glasperlen gemahlen.

25 Die so hergestellten Weisslacke werden in einer Dicke von 70 µm mit einer Rakel auf Glasplatten aufgetragen. Die Proben werden einerseits in einem PPG-Bestrahlungsgerät mit einer Lampe von 80 W/cm und andererseits in einem Bestrahlungsgerät der Fa. Fusion Systems (USA) mit einer D-Lampe in jeweils einem Durchgang belichtet. Dabei wird die Geschwindigkeit des Durchganges der Proben durch das Bestrahlungsgerät laufend gesteigert bis keine ausreichende Härtung mehr eintritt. Die maximale  
 30 Geschwindigkeit, bei der noch ein wischfester Lackfilm entsteht, ist in Tabelle 6 als "Härtungsgeschwindigkeit" angegeben.

35 Tabelle 6

	Photoinitiator (jeweils 2 %)	Härtungsgeschwindigkeit (m/min)	
		PPG-Gerät 80 W	Fusion D-Lampe
	Verbindung Nr. 1	60	130
45	Verbindung Nr. 3	50	170
	Verbindung Nr. 4	50	110
	Verbindung Nr. 6	140	> 200
50	Verbindung Nr. 7	80	> 200
	Verbindung Nr. 8	70	150
	Verbindung Nr. 12	50	120
55	Verbindung Nr. 14	70	-
	Verbindung Nr. 15	50	-

60

Beispiel 7: Sensibilisierte Photohärtung eines Weisslackes

Es wird wie in Beispiel 6 vorgegangen. Zusätzlich zu den 2 % Photoinitiator werden jedoch noch 0,5 % (bezogen auf den Lack) Isopropylthioxanthon als Sensibilisator zugesetzt. Dadurch tritt eine merkliche Steigerung der Härtungsgeschwindigkeit ein. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 aufgeführt.

65

Tabelle 7

Photoinitiator (jeweils 2 %)	Sensibilisator	Härtungsgeschwindigkeit (m/min)		5
		PPG-Gerät	Fusion D-Lampe	
<hr/>				
Verbindung Nr. 1	-	60	130	10
	0,5 %	130	180	
Verbindung Nr. 3	-	50	170	15
	0,5 %	100	> 200	
Verbindung Nr. 4	-	50	110	20
	0,5 %	80	160	
Verbindung Nr. 6	-	140	> 200	25
	0,5 %	170	> 200	
Verbindung Nr. 7	-	80	> 200	30
	0,5 %	170	> 200	
Verbindung Nr. 8	-	70	150	35
	0,5 %	120	> 200	
Verbindung Nr. 12	-	50	120	40
	0,5 %	110	> 200	
				45

Beispiel 8: Photohärtung einer schwarzen Offset-Druckfarbe

Eine photohärtbare schwarze Offset-Druckfarbe wird mit jeweils 3 % der in Tabelle 8 angegebenen Photoinitiatoren vermischt und in einer Auflage von 1,5 g/m<sup>2</sup> auf ein mit Aluminiumfolie kaschiertes Papier gedruckt, wobei wie in Beispiel 5 verfahren wird. Auch die Härtung geschieht wie in Beispiel 5 beschrieben im PPG-Gerät mit zwei Lampen à 80 Watt. Die Härtung wird durch den Transfer-Test kontrolliert - wie in Beispiel 5 beschrieben. Tabelle 8 gibt die maximale Transportgeschwindigkeit im Bestrahlungsgerät an, bei der der Transfer-Test noch eben bestanden wird.

Tabelle 8

	Photoinitiator	Härtungsgeschwindigkeit PPG-Gerät (m/min)
5		
10	Verbindung Nr. 6	120
	Verbindung Nr. 8	130
15	Verbindung Nr. 9	130
	Verbindung Nr. 10	110

20 Beispiel 9: Herstellung eines Photoresist  
Eine Mischung von

	37,64 g Pentaerythrit-triacrylat
25	10,76 g Hexamethoxymethylmelamin (Cymel® 301, Cyanamid Corp.)
	47,30 g eines carboxylgruppenhaltigen thermoplastischen Polyacrylates (Carboset® 525, Goodrich Corp.) und
30	4,30 g Polyvinylpyrrolidon
	100,00 g
35	

wird unter Zusatz von 0,5 g Irgalithgrün GLN (Ciba-Geigy AG) in 319 g Methylenchlorid und 30 g Methanol gelöst. Dieser Lösung werden die in Tabelle 9 angegebenen Mengen an Verbindung Nr. 10 als Photoinitiator zugesetzt.

40 Die viskose Lösung wird in einer Dicke von 200 µm auf Aluminiumbleche aufgetragen und die Proben werden 15 min bei 60° getrocknet. Die Trockenschichtdicke beträgt etwa 45 µm. Die Probe wird mit einer Polyesterfolie (76 µm) bedeckt. Auf die Folie wird ein optischer Stufenkeil mit 21 Stufen (Stouffer-Keil) gelegt und durch Vakuum fixiert.

45 Dann wird die Probe durch den Stufenkeil belichtet. Hierzu wird eine 5 kW Staublampe in einem Abstand von 30 cm verwendet. Die Belichtungsdauer beträgt 20 sec. Nach der Belichtung wird die Polyesterfolie entfernt und die Probe in einem Ultraschallbad entwickelt. Als Entwickler wird eine Lösung von 15 g Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>•9 H<sub>2</sub>O, 0,16 g KOH, 3 g Polyethylenglykol 6000 und 0,5 g Lävulinsäure in 1000 g Wasser verwendet. Nach kurzer Trocknung bei Raumtemperatur wird die Probe beurteilt. Angegeben wird die höchste Stufe, welche komplett abgebildet ist und eine klebfreie Oberfläche aufweist.

50

Tabelle 9

	Initiator	Höchste abgebildete Stufe
55		
	0,1 % Verbindung Nr. 10	10
60	0,5 % Verbindung Nr. 10	14
	1,0 % Verbindung Nr. 10	16

65


**Beispiel 10: Herstellung einer Druckplatte**

88,6 Teile eines Butadien-Styrol-Copolymerisates (Cariflex® TR 1107, Shell Chemie) werden auf einem Kalandrier bei 140° aufgeschmolzen und bei 100° werden 11 Teile Hexandiol-diäcrylat, 0,3 Teile eines phenolischen Antioxidans (Topanol® OC, ICI Comp.), 0,01 Teile Sudanschwarz B und 0,4 Teile der Verbindung Nr. 10 zugemischt und bei dieser Temperatur 10 min homogenisiert.


Aus dieser Mischung werden zwischen 2 Polyesterfolien Platten von 2 mm Dicke gepresst. Die Proben werden auf der Rückseite durch die Folie 2 min belichtet in einem BASF-Nyloprint-Belichter (40 W-Lampen). Dann wird die Folie der Vorderseite durch ein Test-Negativ ersetzt und diese Seite 6 Minuten durch das Negativ belichtet.

Die belichtete Probe wird in einem Bürstenbad mit einer Mischung von 4 Teilen Tetrachlorethylen und 1 Teil Butanol entwickelt, wobei die löslichen Teile ausgewaschen werden. Nach einer Trocknung von 60 min bei 80° wird die zweite Folie entfernt und die Druckplatte zur Fixierung nacheinander in eine 0,4%ige wässrige Bromlösung und in eine 1,15%ige Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-Lösung getaucht und anschliessend mit Wasser gespült.


Schliesslich wird jede Seite 6 min nachbelichtet. Alle Teile des Test-Negativs sind deutlich abgebildet, die Lochtiefe beträgt 34 µm, die Reliefhöhe 450 µm.

**Patentansprüche****1. Eine Verbindung der Formel I, II, III oder IIIa**


I



II







III




IIIa


worin Ar<sup>1</sup> einen aromatischen Rest der Formel IV, V, VI oder VII bedeutet,




15  
worin  
X einen zweiwertigen Rest der Formel



25  
-N(R<sup>11</sup>)- oder -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)-bedeutet,  
Y C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylen, Xylylen, Cyclohexylen oder eine direkte Bindung bedeutet,  
Y' Xylylen, C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkendiyl, C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-Alkadiendiyl, Dipentendiyl oder Dihydroxylylen bedeutet,  
U -O-, -S- oder -N(R<sup>17</sup>)- bedeutet,  
V -O-, -S-, -N(R<sup>17</sup>)-, -CO-, -CH<sub>2</sub>-, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyliden oder eine direkte Bindung bedeutet,  
30 W unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyliden bedeutet,  
R<sup>1</sup> entweder  
(a) ein Rest der Formel




40  
worin p null oder 1 ist,  
oder  
(b) ein Rest der Formel



50  
ist, wobei q 0, 1, 2 oder 3 bedeutet oder  
(c) ein Rest der Formel



60  
ist, worin Ar<sup>2</sup> einen unsubstituierten oder durch Halogen, OH, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder durch OH, Halogen,  
-N(R<sup>11</sup>)<sub>2</sub>, -C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> oder -OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substitu-  
iertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy oder durch -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl) oder -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> substitu-  
iertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OH, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, Phenoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Al-  
kyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, Phenyl oder Benzoyl substituierten Phenyl-, Naphthyl-, Furyl-, Thienyl- oder  
Pyridylrest bedeutet, worin n 1-20 ist,  
oder  
65 (d) zusammen mit R<sup>2</sup> einen Rest der Formel



bildet, worin m 1 oder 2 ist,


R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Phenoxy, Halogen oder Phenyl substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder unsubstituiertes oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl bedeutet,

R<sup>3</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl bedeutet,

R<sup>4</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, Phenyl oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes Phenyl bedeutet oder R<sup>4</sup> zusammen mit R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen, C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-Phenylalkylen, o-Xylylen, 2-Butenylen oder C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Oxa- oder Azaalkylen bedeutet,

oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O-, -S-, -CO- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann oder durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiert sein kann,

R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, Phenyl, Benzyl, Benzoyl oder eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -SO-R<sup>19</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>), -NH-SO<sub>2</sub>-R<sup>22</sup> oder



bedeuten, worin Z -O-, -S-, -N(R<sup>11</sup>)-, -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- oder



bedeutet, wobei im Falle, das R<sup>1</sup> Alkyl und

R<sup>2</sup> Methyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub>, -SCH<sub>3</sub> oder -SO-CH<sub>3</sub> ist,

R<sup>10</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Halogen oder C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl bedeutet,

R<sup>11</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl oder Phenyl bedeutet,

R<sup>12</sup> unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, das durch ein oder mehrere -O-, -S- oder -N(R<sup>11</sup>)- unterbrochen sein kann,

R<sup>13</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl oder Phenyl bedeutet,

R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten oder R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen sind,

R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, das durch ein oder mehrere -O- unterbrochen sein kann, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl oder Benzoyl bedeutet,

R<sup>18</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch -CN, -OH, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenoxy, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), -COOH oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, -(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>H mit n = 2-20, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Alkenyl, Cyclohexyl, Hydroxycyclohexyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl oder




-Si(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>Alkyl)<sub>r</sub>(Phenyl)<sub>3-r</sub> mit r = 1, 2 oder 3 bedeutet,


R<sup>19</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-Alkenyl, Cyclohexyl, durch -SH, -OH, -CN, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN oder -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl bedeutet, R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>-Alkoxyalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, Phenyl, durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Alkanoyl oder Benzoyl bedeuten, oder R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O-, -S- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann, oder durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiert sein kann, und R<sup>22</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl, unsubstituiertes oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl oder Naphthyl bedeutet, oder ein Säureadditionssalz einer solchen Verbindung.

2. Eine Verbindung gemäss Anspruch 1 der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV, V oder VII ist und R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, U, V und W die in Anspruch 1 gegebenen Bedeutungen haben.

3. Eine Verbindung gemäss Anspruch 2 der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, R<sup>5</sup> und R<sup>6</sup> Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -SO-R<sup>19</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>), -NH-SO<sub>2</sub>-R<sup>22</sup> oder




bedeuten, worin Z -O-, -S-, -N(R<sup>11</sup>)- oder -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- oder



bedeutet,

R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Halogen und R<sup>9</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl sind und R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>11</sup>, R<sup>12</sup>, R<sup>18</sup>, R<sup>19</sup>, R<sup>20</sup> und R<sup>22</sup> die in Anspruch 1 gegebenen Bedeutungen haben, wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist und R<sup>2</sup> Methyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub>, -SCH<sub>3</sub> oder -SOCH<sub>3</sub> ist.


4. Eine Verbindung gemäss Anspruch 3 der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) oder



bedeutet, R<sup>6</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeutet oder eine der für R<sup>5</sup> gegebenen Bedeutungen hat, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Halogen und R<sup>9</sup> Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten, Z -O-, -S- oder -N(R<sup>11</sup>)-bedeutet,

R<sup>1</sup> entweder

(a) ein Rest der Formel



ist oder

(b) ein Rest der Formel -CH(R<sup>13</sup>)-Ar<sup>2</sup> ist, worin Ar<sup>2</sup> ein unsubstituierter oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> oder Benzoyl substituierter Phenylrest ist, wobei n 1-10 ist,

R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl ist,  
 R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Cyclohexyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, welches durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann,  
 R<sup>11</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Benzyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkanoyl bedeutet,  
 R<sup>13</sup>, R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff oder Methyl bedeuten,  
 R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Benzyl, 2-Hydroxyethyl oder Acetyl bedeutet,  
 R<sup>18</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, 2-Allyloxyethyl, Allyl, Cyclohexyl, Phenyl, Benzyl oder -Si(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> bedeutet,  
 R<sup>19</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, Phenyl, p-Tolyl oder Benzyl bedeutet,  
 R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy-alkyl, Acetyl, Allyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein kann,  
 wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> oder -SCH<sub>3</sub> ist.

5. Eine Verbindung gemäss Anspruch 4, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>-N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) bedeutet, R<sup>6</sup> Wasserstoff, Chlor oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeutet oder eine der für R<sup>5</sup> gegebenen Bedeutungen hat, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff oder Chlor und R<sup>9</sup> Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten, R<sup>1</sup> entweder (a) ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-C(R<sup>14</sup>)=CH(R<sup>15</sup>) ist oder (b) ein Rest der Formel -CH<sub>2</sub>-Ar<sup>2</sup> ist, worin Ar<sup>2</sup> ein unsubstituierter oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> oder Benzoyl substituierter Phenylrest ist, wobei n 1-10 ist,  
 R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl ist,  
 R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, 2-Methoxyethyl, Allyl oder Benzyl sind oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen Tetramethylen, Pentamethylen oder 3-Oxapentamethylen bedeuten,  
 R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup> Wasserstoff oder Methyl bedeuten,  
 R<sup>18</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl oder Phenyl bedeutet,  
 R<sup>19</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, 2-Hydroxyethyl, 2-Methoxyethyl, Phenyl oder p-Tolyl bedeutet,  
 R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, 2-Methoxyethyl, Acetyl oder Allyl bedeuten oder  
 R<sup>20</sup> und R<sup>21</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O- oder -N(CH<sub>3</sub>)-unterbrochen sein kann,  
 wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> oder -SCH<sub>3</sub> ist.

6. Eine Verbindung gemäss Anspruch 5, worin R<sup>5</sup> eine Gruppe -SR<sup>19</sup> ist, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff sind, R<sup>1</sup> ein Rest der Formel



und alle anderen Substituenten die in Anspruch 5 gegebenen Bedeutungen haben.

7. Eine Verbindung gemäss Anspruch 6, worin R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind und alle anderen Substituenten die in Anspruch 6 gegebenen Bedeutung haben.

8. Eine Verbindung gemäss Anspruch 6, worin R<sup>1</sup> Allyl ist und alle anderen Substituenten die in Anspruch 6 gegebene Bedeutung haben.

9. Eine Verbindung gemäss Anspruch 5, worin R<sup>5</sup> eine Gruppe -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>) ist, R<sup>7</sup> und R<sup>8</sup> Wasserstoff sind und alle anderen Substituenten die in Anspruch 5 gegebenen Bedeutungen haben.

10. Eine Verbindung gemäss Anspruch 9, worin R<sup>6</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind und alle anderen Substituenten die in Anspruch 9 gegebene Bedeutung haben.

11. Eine Verbindung gemäss Anspruch 9, worin R<sup>1</sup> Allyl oder Benzyl ist und alle anderen Substituenten die in Anspruch 9 gegebene Bedeutung haben.

12. Eine Verbindung gemäss Anspruch 3 der Formel I, worin Ar<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel IV ist, in der R<sup>5</sup> Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl ist und R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> Wasserstoff sind, R<sup>1</sup> Allyl oder Benzyl bedeutet, R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, Allyl oder Benzyl bedeutet, R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, Allyl, Cyclohexyl oder Benzyl bedeuten oder R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O- oder -N(R<sup>17</sup>)-unterbrochen sein kann, und R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder 2-Hydroxyethyl bedeutet.

13. Verwendung einer Verbindung des Anspruches 1 als Photoinitiator für die Photopolymerisation ethylenisch ungesättigter Verbindungen.

14. Verwendung gemäss Anspruch 13 einer Verbindung des Anspruches 4 als Photoinitiator für die Photohärtung von pigmentierten Systemen wie Druckfarben oder Weisslacke.

15. Verwendung gemäss Anspruch 14 einer Verbindung des Anspruches 12 für die Photohärtung von unpigmentierten Systemen.

16. Verwendung gemäss Anspruch 13 einer Verbindung des Anspruches 1 als Photoinitiator für die

Herstellung von Photoresists oder Druckplatten.

17. Verwendung gemäss Anspruch 13 einer Verbindung des Anspruches 1 als Photoinitiator für Aussenanstriche, die im Tageslicht oberflächlich nachhärten.

18. Photohärtbare Zusammensetzung, enthaltend

- A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung und  
B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung des Anspruches 1.

19. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 18, enthaltend

- A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung,  
B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung des Anspruches 4 und  
C) ein weisses oder farbiges Pigment.

20. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 19, enthaltend

- A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung,  
B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung des Anspruches 4,  
C) ein weisses oder farbiges Pigment und

D) als Photosensibilisator eine aromatische Carbonylverbindung aus der Klasse der Benzophenone, Thioxanthone, Anthrachinone, 3-Acylcumarine und 3-(Aroylmethylen)-thiazoline.


21. Photohärtbares Gemisch gemäss Anspruch 18, enthaltend

- A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung und  
B) als Photoinitiator ein Gemisch von  
B<sub>1</sub>) mindestens einer Verbindung des Anspruches 1 und  
B<sub>2</sub>) einem Aryl-titanocen-Derivat, das im Arylrest durch Fluor oder CF<sub>3</sub> substituiert ist.


Patentansprüche für den folgenden Vertragsstaat: ES

1. Photohärtbare Zusammensetzung, enthaltend


- A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung und  
B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung der Formel I, II, III oder IIIa




I



II







III



IIIa


worin Ar<sup>1</sup> einen aromatischen Rest der Formel IV, V, VI oder VII bedeutet,




worin  
X einen zweiwertigen Rest der Formel




-N(R<sup>11</sup>)- oder -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- bedeutet,  
Y C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, Xylylen, Cyclohexylen oder eine direkte Bindung bedeutet,  
Y' Xylylen, C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub>-Alkendiyl, C<sub>8</sub>-C<sub>10</sub>-Alkadiendiyl, Dipentendiyl oder Dihydroxytylen bedeutet,  
U -O-, -S- oder -N(R<sup>17</sup>)- bedeutet,  
V -O-, -S-, -N(R<sup>17</sup>)-, -CO-, -CH<sub>2</sub>-, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyliden oder eine direkte Bindung bedeutet,  
W unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyliden bedeutet,  
R<sup>1</sup> entweder  
(a) ein Rest der Formel



Ist, worin p null oder 1 ist,  
oder  
(b) ein Rest der Formel




Ist, wobei q 0, 1, 2 oder 3 bedeutet oder  
(c) ein Rest der Formel




Ist, worin Ar<sup>2</sup> einen unsubstituierten oder durch Halogen, OH, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder durch OH, Halogen, -N(R<sup>11</sup>)<sub>2</sub>, -C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> oder -OCO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkoxy oder durch -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl) oder -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub> substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OH, -(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, Phenoxy, -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-Alkyl), -CO(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>OCH<sub>3</sub>, Phenyl oder Benzoyl substituierten Phenyl-, Naphthyl-, Furyl-, Thienyl- oder


Pyridylrest bedeutet, worin n 1-20 ist,  
oder  
(d) zusammen mit R<sup>2</sup> einen Rest der Formel



20 bildet, worin m 1 oder 2 ist,  
R<sup>2</sup> eine der für R<sup>1</sup> gegebenen Bedeutungen hat oder C<sup>5</sup>-C<sup>6</sup>-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch  
C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Phenoxy, Halogen oder Phenyl substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder unsubstituiertes oder  
durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy substituiertes Phenyl bedeutet,  
R<sup>3</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes  
C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl oder C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl bedeutet,  
R<sup>4</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, -CN oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl,  
C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>5</sub>-C<sub>12</sub>-Cycloalkyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, Phenyl oder durch Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Al-  
koxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes Phenyl bedeutet oder R<sup>4</sup> zusammen mit R<sup>2</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen,  
C<sub>7</sub>-C<sub>10</sub>-Phenylalkylen, o-Xylylen, 2-Butenylen oder C<sub>2</sub>-C<sub>3</sub>-Oxa- oder Azaalkylen bedeutet, oder  
R<sup>3</sup> und R<sup>4</sup> zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen bedeuten, das durch -O-, -S-, -CO- oder -N(R<sup>17</sup>)- unterbrochen sein  
kann, oder durch Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiert sein kann,  
R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup> und R<sup>9</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl,  
Phenyl, Benzyl, Benzoyl oder eine Gruppe -OR<sup>18</sup>, -SR<sup>19</sup>, -SO-R<sup>19</sup>, -SO<sub>2</sub>-R<sup>19</sup>, -N(R<sup>20</sup>)(R<sup>21</sup>), -NH-SO<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>  
oder



bedeuten, worin Z -O-, -S-, -N(R<sup>11</sup>)-, -N(R<sup>11</sup>)-R<sup>12</sup>-N(R<sup>11</sup>)- oder



50 bedeutet, wobei im Falle, dass R<sup>1</sup> Allyl und  
R<sup>2</sup> Methyl ist, R<sup>5</sup> nicht -OCH<sub>3</sub> ist, und im Falle, dass R<sup>1</sup> Benzyl ist und R<sup>2</sup> Methyl oder Benzyl ist, R<sup>5</sup> nicht  
-OCH<sub>3</sub>, -SCH<sub>3</sub> oder -SO-CH<sub>3</sub> ist,  
R<sup>10</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Halogen oder C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl bedeutet,  
R<sup>11</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl, C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl oder Phenyl  
bedeutet,  
55 R<sup>12</sup> unverzweigtes oder verzweigtes C<sub>2</sub>-C<sub>16</sub>-Alkylen, das durch ein oder mehrere -O-, -S- oder -N(R<sup>11</sup>)-  
unterbrochen sein kann,  
R<sup>13</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl oder Phenyl bedeutet,  
R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup> und R<sup>16</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten oder R<sup>14</sup> und R<sup>15</sup>  
zusammen C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Alkylen sind,  
60 R<sup>17</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, das durch ein oder mehrere -O- unterbrochen sein kann, C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub>-Alkenyl,  
C<sub>7</sub>-C<sub>9</sub>-Phenylalkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Hydroxyalkyl, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN, -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkanoyl oder  
Benzoyl bedeutet,  
R<sup>18</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, durch -CN, -OH, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenoxy, -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CN,  
65 -OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl), -COOH oder -COO(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl) substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl,

$-(CH_2CH_2O)_nH$  mit  $n = 2-20$ ,  $C_2-C_8$ -Alkanoyl,  $C_3-C_{12}$ -Alkenyl, Cyclohexyl, Hydroxy cyclohexyl, Phenyl, durch Halogen,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl oder  $C_1-C_4$ -Alkoxy substituiertes Phenyl,  $C_7-C_9$ -Phenylalkyl oder  $-Si(C_1-C_8-Alkyl)_r(Phenyl)_{3-r}$  mit  $r = 1, 2$  oder  $3$  bedeutet,

$R^{19}$  Wasserstoff,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl,  $C_3-C_{12}$ -Alkenyl, Cyclohexyl, durch  $-SH$ ,  $-OH$ ,  $-CN$ ,  $-COO(C_1-C_4-Alkyl)$ ,  $C_1-C_4$ -Alkoxy,  $-OCH_2CH_2CN$  oder  $-OCH_2CH_2COO(C_1-C_4-Alkyl)$  substituiertes  $C_1-C_8$ -Alkyl, Phenyl, durch Halogen,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl oder  $C_1-C_4$ -Alkoxy substituiertes Phenyl oder  $C_7-C_9$ -Phenylalkyl bedeutet, 5

$R^{20}$  und  $R^{21}$  unabhängig voneinander Wasserstoff,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl,  $C_2-C_4$ -Hydroxyalkyl,  $C_2-C_{10}$ -Alkoxyalkyl,  $C_3-C_5$ -Alkenyl,  $C_6-C_{12}$ -Cycloalkyl,  $C_7-C_9$ -Phenylalkyl, Phenyl, durch Halogen,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl oder  $C_1-C_4$ -Alkoxy substituiertes Phenyl,  $C_2-C_3$ -Alkanoyl oder Benzoyl bedeuten, oder

$R^{20}$  und  $R^{21}$  zusammen  $C_2-C_8$ -Alkylen bedeuten, das durch  $-O-$ ,  $-S-$  oder  $-N(R^{17})-$  unterbrochen sein kann, oder durch Hydroxy,  $C_1-C_4$ -Alkoxy oder  $-COO(C_1-C_4-Alkyl)$  substituiert sein kann, und

$R^{22}$   $C_1-C_{18}$ -Alkyl, unsubstituiertes oder durch Halogen,  $C_1-C_{12}$ -Alkyl oder  $C_1-C_8$ -Alkoxy substituiertes Phenyl oder Naphthyl bedeutet, oder ein Säureadditionssalz einer solchen Verbindung.

2. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 1, enthaltend

A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung, 15

B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung des Anspruches 1 und

C) ein weisses oder farbiges Pigment.

3. Photohärtbare Zusammensetzung gemäss Anspruch 2, enthaltend

A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung, 20

B) als Photoinitiator mindestens eine Verbindung des Anspruches 1,

C) ein weisses oder farbiges Pigment und

D) als Photosensibilisator eine aromatische Carbonylverbindung aus der Klasse der Benzophenone, Thioxanthone, Anthrachinone, 3-Acylcumarine und 3-(Aroylmethylen)-thiazoline.

4. Photohärtbares Gemisch gemäss Anspruch 1, enthaltend

A) mindestens eine ethylenisch ungesättigte photopolymerisierbare Verbindung und 25

B) als Photoinitiator ein Gemisch von

B<sub>1</sub>) mindestens einer Verbindung des Anspruches 1 und

B<sub>2</sub>) einem Aryl-titanocen-Derivat, das im Arylrest durch Fluor oder  $CF_3$  substituiert ist.

30

35

40

45

50

55

60

65